



PROTECTART

IZDELKI ZA LES IN KOVINO

KATALOG



**MOĆ JE
V NAŠIH
ROKAH**

PROTECTART

IZDELKI ZA LES IN KOVINO

 **BEKAMENT[®]**
Moč je v naših rokah

IZDELKI ZA POSEBNE
NAMENE

3V1 PREMAZI

IMPREGNACIJA ZA LES

TRANSPARENTHI
PREMAZI ZA LES

POKRIVNI PREMAZI
LES IN KOVINO

PODLAGE ZA PREMAZE
ZA KOVINO

PODLAGA ZA POKRIVNE
PREMAZE ZA LES

BK-Protecta

Biocidni izdelek za les na vodni osnovi



Uporaba: Tekoče biocidno sredstvo - osnovni premaz, na vodni osnovi, namenjeno obdelavi lesa. Vsebuje aktivne snovi, ki so učinkovite pri zaščiti pred plesnijo, ki uničuje les in ki vpliva na spremembo barve lesa ter pred insekti, ki napadajo les. BK-Protecta osnovni premaz enostavno prodira skozi pore lesa in na ta način ščiti tudi globinske sloje. Izdelek uravnava vsebnost vlage v lesu in omogoča dobro oprijemljivost naslednjih premazov. Premaz se lahko uporablja za nanašanje na zunanje lesene površine, ki niso v neposrednem stiku z zemljo ali vodo. Primeren za uporabo na fasadnih leseni površinah, stavbnem pohištvu (notranji in zunanji deli), leseni garažah, žaluzijah, ograjah na terasi. Suh je brez vonja.

Priprava in nanos: Premaza ni treba razredčiti pred uporabo, treba ga je samo dobro premešati. Nanašajte s sintetično krtačo vzdolž strukture lesa, s škropljenjem ali potopitvijo lesa v tekočino. Nanašajte v 2-3 slojih, z razmikom 4 do 6 h sušenja pri normalnih pogojih (23 °C in 50v60 % r.v.z.). Nizke temperature, povečana vлага in nekatere sestavine lesa lahko vplivajo na podaljšanje časa sušenja. Za podrobnejša navodila poglejte tehnični list izdelka.

Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra.

Rok trajanja in skladiščenje: 18 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od +5°C do +30°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Poraba: 0,12-0,15 l/m² odvisno od vrste lesa.

Pakiranje: 650 ml



BK-AquaPrimer

Osnovni premaz za les



Za les



Excellent
tannin
blocking



Eko prijazno



650 ml
8-11 m²

Uporaba: BK-AquaPrimer je ekološka pokrívna osnovna barva za les. Odlično blokira prodiranje tanina in drugih vodotopnih snovi iz lesa v površinske sloje premaza, posebej prisotnih v hrastu, bukvi, kostanju in podobno. Izdelek je namenjen za zaščito notranjih ter zunanjih leseni elementov: oken, vrat, žaluzij, vrtnegra pohištva, brunaric, ograj in podobno. Izdelek nima neprijetnega vonja.

Priprava in nanašanje: Lesena površina za nanašanje mora biti suha, čista in izbrušena, neravnine pa izpolnjene s kitom. Pred uporabo dobro homogenizirati maso, po potrebi razredčiti z vodo do 5 % za nanašanje s čopičem ali z valjčkom in do 10 %, če se nanaša z brizganjem. Lesene elemente izpostavljene zunanjim vplivom, je pred prvim barvanjem priporočljivo zaščititi od učinkov plesni in parazitov z nanašanjem sredstva BK-Protecta. Stare, ohranjene premaze, predhodno obrusiti samo z brusnim papirjem. Premaze v slabem stanju je treba popolnoma odstraniti. BK-AquaPrimer se nanaša v 1-2 slojih (v 2 slojih se nanaša na mehek, grčast les in trde vrste lesa z večjo vsebnostjo tanina). Čas sušenja med dvema slojema znaša 4 h pri normalnih pogojih (23°C in 50-60 % r.v.z.). Posebej je treba biti pozoren na grče, tako da barva dobro prodre v morebitne razpoke. Pred nanašanjem drugega sloja, je treba blago prebrusiti popolnoma suho površino lesa. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka. Opomba: S povečanjem razredčitve se zmanjšuje pokrívnost premaza in sposobnost preprečevanja prodiranja tanina in drugih vodotopnih snovi.

Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra in r.v.z. >80 %.

Poraba: 0,06-0,08 l/m² za enoslojni nanos odvisno od vrste lesa.

Rok trajanja in skladiščenje: 18 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 650 ml



Za les



Dry:
12-24h
+20°C



750 ml
6-8 m²

BK-WoodPrime Classic

Osnovni premaz za les

Uporaba: Osnovna barva za les, na osnovi alkidnih smol z dodatkom pigmentov, polnil in aditivov. Uporablja se kot podlaga na lesu pred nanašanjem BK-EmajlClassic-a.

Uporaba in nanašanje: Podlaga mora biti razmaščena, očiščena in suha. Pred nanosom barve je potrebno neravnine zakitati s kitom in rahlo posmirkati. Pred uporabo je najprej potrebno zmes temeljito premešati ter jo razredčiti z oljnim razredčilom BK-Classic do največ 5 %. Barvo nanašajte v 2 slojih, sušenje med nanašanjem 12-24 ur. Nanaša se s čopičem, valjčkom ali s pištolem. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka.

Poraba: približno 0,093-0,125 l/m² v enem sloju.

Temperatura uporabe: Od +5°C do +25°C. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra.

Rok trajanja in skladiščenje: 36 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 750 ml

BK-MetalPrime Classic

Osnovni premaz za kovino



Uporaba: Enokomponentni premaz za osnovno zaščito jeklenih konstrukcij in kovinskih površin od korozije v interjerju in eksterierju. Uporablja se samostojno ali v sistemu z BK-EmajlClassic.

Priprava in nanašanje: Podlaga mora biti razmačena, očiščena in suha. Pred uporabo najpre dobro premešati maso, potem razredčite z oljnim razredčilom m BK-Classic max do 10 %. Nanaša se s čopičem, z valjčkom ali pa z brizganjem v 1-2 slojih. Nanašanje naslednjega sloja po 24h. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka.

Poraba: Približno 0,100-0,125 l/m² za enoslojni nanos.

Temperatura uporabe: Od +5°C do +25°C. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra.

Rok trajanja in skladiščenje: 36 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 750 ml

BK-MetalPrime Nitro

Osnovni premaz za kovino



Uporaba: Antikorozivna barva, ki se uporablja za zaščito kovin kot osnovna barva za BK-NitroEmajl v interjerju in eksterierju.

Priprava in nanašanje: Pred uporabo najpre dobro premešati maso, potem razredčite z BK-Nitro Extra razredčilom po potrebi. Nanaša se v 1-2 slojih. Nanaša se s čopičem ali pa z brizganjem. Nanašanje naslednjega sloja je možno po 6h. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka.

Temperatura uporabe: Od +5°C do +25°C. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra.

Poraba: Približno 0,100-0,125 l/m² za enoslojni nanos.

Rok trajanja in skladiščenje: 36 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 750 ml

BK-AquaLasur

Transparentni premaz za les



- Za les
- Eko prijazno
- 650 ml - 8-11 m²
- Niansiranje na Mix-sistemu

Uporaba: Transparentni premaz na vodni osnovi za dekoracijo in zaščito lesa v zunanjem in notranjem okolju. Primeren je za dekorativno zaščito: oken, vrat, žaluzij, vrtnega pohištva, brunaric, ograj in podobno. Kakovostna smola v sinergiji z UV absorberji in voskom ponuja optimalno zaščito lesa pred učinki UV žarkov, vlage in ostalih zunanjih vplivov. Izdelek nima neprijetnega vonja.

Odtinki: Brezbarvni, bor, hrast, macesen, tikovina, palisander, oreh, zeleni, mahagoni in ebenovina + odtenki po tonski karti BK-AquaLasur.

Priprava in nanašanje: Lesena površina mora biti suha, čista in izbrušena. Pred uporabo dobro premešati maso, po potrebi razredčiti do 5 % z vodo za nanašanje s čopičem ali z valjčkom in do 10 %, če se nanaša z brizganjem. Lesene elemente izpostavljene padavinam in drugim vremenskim vplivom, je pred prvim barvanjem priporočljivo zaščititi od učinkov plesni in parazitov z nanašanjem sredstva BK-Protecta. BK-AquaLasur se nanaša v dveh slojih. Čas sušenja med dvema slojema znaša 4-6 h pri normalnih pogojih (23 °C in 50-60 % r.v.z.). Pred nanašanjem drugega sloja, je potrebno blago prebrusiti popolnoma suho površino lesa. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka.

Temperatura uporabe: Od +5 °C do +30 °C. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra in r.v.z. > 80 %.

Poraba: 0,06-0,08 l/m² za enoslojni nanos v odvisnosti od vrste lesa.

Rok trajanja in skladiščenje: 18 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 650 ml



BK-LasurClassic

Transparentni premaz za les

Uporaba: Tankoslojni, transparentni premaz za zaščito lesa v interjerju in eksterierju (oken, vrat, ograj, talnega pohištva). Ščiti les pred vodo in atmosferskimi vplivi in mu ponuja želene estetske značilnosti.

Odtinki: Brezbarvni, beli, rumeni, bor, hrast, kostanj, tikovina, palisander, oreh, zeleni, mahagoni, rdeči in ebenovina.

Priprava in nanašanje: Lesena podlaga mora biti suha, obrušena in očiščena. Pred uporabo vsebino dobro premešate. Nanaša se s čopičem na suh, dobro obrušen in čist les, v interjeru v 1-2 slojih, v eksterieru pa v 2-3 slojih. Ponovno nanašanje po 12-24h.

Temperatura uporabe: Od +5°C do +25°C. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra in r.v.z. >80 %.

Poraba: Približno 0,08-0,10 l/m² za enoslojni nanos.

Rok trajanja in skladiščenje: 36 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 750 ml

- Za les
- Dry: 12-24 h +20°C
- 750 ml - 7,5-8 m²

BK-LasurGold

Debeloslojen transparentni premaz za les



Za les



Čas sušenja



Poraba



Dolgotrajna zaščita

Uporaba: Zelo obstojen lazurni premaz izdelan iz alkidnih smol, UV-stabilnih pigmentov, topil in organskih voskov. Posebej je primeren za težke vremenske pogoje (hladno-toplo), kjer premaz sledi gibanje lesa in ne prihaja do pokanja premaza, vsebnost voska pa zaustavlja prodiranje vode v les in povečuje trajnost lesa.

Odtinki: Brezbarvni, beli, rumeni, bor, hrast, kostanj, tikovina, palisander, oreh, zeleni, mahagoni, rdeči in ebenovina.

Priprava in nanašanje: Lesena podlaga mora biti suha, obrušena in očiščena. Na nov les morate kot osnovni premaz nanesti BK-LasurClassic, na že pobarvan les pa lahko barvate neposredno na premaz. BK-LasurGold zaradi primerne gostote ni potrebno redčiti, ampak ga je potrebno segreti, da pride do njegove razredčitve. Pri notranjih delih se barva v enem sloju, pri zunanjih pa v dveh slojih. Čas sušenja med sloji znaša 12-24 ur.

Temperatura uporabe: Od +5°C do +25°C. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra in rv.z. >80 %.

Poraba: 0,093-0,125 l/m² za enoslojni nanos, odvisno od vrste lesa. Rok trajanja in skladiščenje: 36 mesecev v originalnem pakiraju. Skladiščiti pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 750 ml



BK-NitroEmajl

Premaz za les in kovino



Uporaba: Univerzalni premaz za dekoracijo in zaščito kovinskih in lesenih površin v notranjosti in površin, ki niso neposredno izpostavljene atmosferskim vplivom na zunanj strani.

Barva: Beli, slonova kost, oker, svetlo rjava, temno rjava, siva, črna, svetlo modra, temno modra, svetlo zelena, temno zelena, rumena, oranžna, rdeča, gnila češnja, bela mat, črna mat, zlata, bakrena, srebrna.

Priprava in uporaba: Podlogo je potrebno razmasti, očistiti in posušiti. Pred uporabo je potrebno najprej dobro premešati maso. Uporablja se prek BK-MetalPrime Nitro v 1-2 slojih. Uporaba naslednje plasti je po 4-6 urah. Za podrobnejša navodila si oglejte tehnični list.

Poraba: približno 0,11-0,14 l/m² v eni plasti.

Temperatura uporabe: Od +5°C do +25°C. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra.

Pakiranje: 750ml, 20 l



Za les i kovino



Čas sušenja



Poraba

BK-EmajlClassic

Pokrivni premaz za les in kovino



Uporaba: Univerzalni, antikorozivni premaz za dekoracijo in zaščito kovin in lesa v interjerju in eksterijerju (gradbeno stavbno pohištvo, ograje, dvoriščna vrata, kovinske konstrukcije).

Barva: Bela, slonova kost, rumena, oker, oranžna, rdeča, gnila višnja, svetlo rjava, temno rjava, svetlo zelena, temno zelena, svetlo modra, temno modra, siva, črna, srebrna, zlata in bakrena.

Priprava in nanašanje: Podlaga mora biti suha, obrušena in očiščena. Pred uporabo vsebino dobro premešate. Nanaša se s čopičem, z valjčkom ali pa z brizganjem preko v 1-2 slojih. Razredčite ga z oljnim razredčilom BK-Classic max do 5 %. Nanašanje naslednjega sloja po 24h.

Poraba: Približno 0,11-0,14 l/m² za enoslojni nanos.

Rok trajanja in skladiščenje: 36 mesecov v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od +5 °C do +25°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 750 ml; 20 l



Za les i kovino



Čas sušenja



Poraba

BK-AquaEmajl

Pokrivni premaz za les in kovine



Za les i kovino



Eko prijazno



Poraba

Niansiranje na
Mix-sistemu

Uporaba: Univerzalni pokrivni premaz za les in kovine na vodni osnovi. Primeren je za dekoracijo in zaščito lesa v zunanjem in notranjem prostoru kot tudi za premazovanje manj obremenjenih kovinskih površin. Primeren je za dekorativno zaščito oken, vrat, žaluzij, vrtnega pohištva, ograj in podobno. Kakovostna smola v sinergiji z UV-stabilnimi pigmenti ponuja optimalno zaščito lesa pred učinki UV sevanja, vlage in ostalih zunanjih vplivov. Izdelek nima neprijetnega vonja.

Barva: Bela, slonovina RAL 1015, rumena RAL 1018, oker, rdeča RAL 3020, rjava RAL 8017, modra RAL 5017, zelena RAL 6001, siva RAL 7001 in rdeča RAL 9005 + odtenki glede na tonsko kartu RAL.

Priprava in nanašanje: Površina za nanašanje mora biti suha, čista in zbrušena. Pred uporabo dobro premešati maso, po potrebi razredčiti z vodo do 5 % za nanašanje s čopičem ali z valjčkom in do 10 %, če se nanaša z brizganjem. Lesene elemente izpostavljenе zunanjim vplivom je pred prvim barvanjem priporočljivo zaščititi od učinkov plesni in parazitov z nanašanjem sredstva BK-Protecta. Pred nanašanjem končnega premaza morate nanesti pokrivni premaz BK-AquaPrime in zatem še BK-AquaEmajl v dveh slojih. Čas sušenja med dvema slojema znaša 4-6 h pri normalnih pogojih (23°C in 50-60 % r. v. z.). Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka.

Poraba: 0,06-0,08 l/m² za enoslojni nanos.

Rok trajanja in skladiščenje: 18 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 650 ml



BK-Metalux 3in1

3v1 premaz za kovino



Uporaba: Hitrosušča barva za kovino, ki menja osnovno in zaključno barvo. V sebi vsebuje drobne kovinske delce, ki obdelani površini dajejo specifično reliefno strukturo. Idealen je za barvanje kovanega železa, medtem ko običajnim kovinam daje videz kovanega železa. Pri tem odlično odstranjuje pomanjkljivosti, povezane z neravninami na kovinah. Prav tako se lahko uporablja tudi za barvanje lesa, plastike in pocinkanih kovin (brez podlage).

Odtinki: bela, siva, zlata, zelena, bordo in črna.

Priprava in nanašanje: Kovinska površina, na katero se barva nanaša, ne zahteva posebnega čiščenja proti koroziji. Treba je samo odstraniti najbolj grob drobljiv sloj rje in dobro razmasti in očistiti kovino, ter potem nanesti barvo. Pred uporabo je treba maso najprej temeljito premešati. Pri nanašanju s čopičem barve ni treba posebej razredčiti, medtem ko jo pri uporabi pištote razredčite z BK-RX razredčilom maksimalno do 5%. Potem barvo nanašate v dveh slojih. Prvi sloj nanašate s senčenjem, drugi sloj pa nanašate bolj polno, tako da je debelina nanosa 120 mikronov, kar zadostuje za zaustavitev nadaljnega prodora korozije. Drugi sloj je treba nanesti najpozneje 7 ur po nanašanju prvega sloja. Barva se lahko nanaša s čopičem, z valjčkom ali s pištolo (\varnothing 2,5).

Temperatura uporabe: Od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra.

Poraba: približno $0,125\text{-}0,130 \text{ l/m}^2$ v enem sloju.

Rok uporabe in skladiščenje: 36 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 750 ml

BK-Metal 3in1

3v1 premaz za kovino



Uporaba: Hitrosušča barva za kovino, ki menja antirost, osnovno in zaključno barvo. Ima dobro moč pokrivanja, razlivanje in izpolnitve. Odlikuje jo izjemna trdnost, elastičnost, adhezija, odpornost na udarce in zaščita pred atmosferskimi vplivi.

Odtinki: črna, bela, rdeča, rumena, siva, temno modra, svetlo modra, temno rjava, svetlo rjava, svetlo zelena, temno zelena, črna mat, bela mat, gnila češnja, IMT rdeča, IMT siva, baker, zlato, srebro.

Priprava in nanašanje: Po potrebi razredčiti barvo z razredčilom BK-RX in barvo nanašate v 2 slojih. Prvi sloj nanašate s senčenjem, drugi debelejši sloj pa nanašate tako, da je debelina nanosa 120 mikronov, kar je dovolj, da zaustavi nadaljnje prodiranje korozije. BK-Metal 3in1 barva odlično oprijema tudi na staro barvo, lahko pa se uporablja tudi za barvanje lesa in plastike. Lahko se nanaša tudi neposredno na razmaščeno pocinkano pločevino (brez uporabe pokrivnega premaza).

Temperatura uporabe: Od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra.

Poraba: Približno $0,125\text{-}0,130 \text{ l/m}^2$ za enoslojni nanos.

Rok trajanja in skladiščenje: 36 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 750 ml

BK-Marine

Lak za čolne



Uporaba: Brezbarvni premaz visokega sijaja, namenjen za zaščito lesa v interjeru in eksterierju (oken, vrat, ograj, talnega pohištva, ladijskih podov, čolnov itd.). Odporen je proti vodi, mehanskih in atmosferskim vplivom.

Priprava in nanašanje: Lesena podlaga mora biti suha, obrušena in očiščena. Nanaša se s čopičem v 1-2 slojih. Razredčite ga z oljnim razredčilom BK-Classic. Ponovno nanašanje po 24h.

Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra.

Poraba: Približno 0,083-0,100 l/m² za enoslojni nanos.

Rok trajanja in skladiščenje: 48 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 750 ml



Za les



Čas sušenja



Poraba



BK-Thermostabil

Termostabilni premaz



Za kovino



Poraba



Odporna proti visokim temperaturam

Uporaba: Termostabilni premaz, odporen na temperature do 600°C izdelan na bazi sintetičnih smol in topil. Uporablja se za kotle, dimne cevi, štedilnike, radiatorje, daljnovode, izpušne lonce na avtomobilih.

Priprava in nanašanje: Podlaga mora biti razmaščena, očiščena in suha. Pred uporabo je treba najprej dobro premešati maso. Nanaša se s čopičem, valjčkom ali s pištolo v 1-2 slojih. Naslednji premaz nanesite po 24 urah. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka.

Temperatura uporabe: Od +5°C do +35°C. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra.

Poraba: približno 0,100-0,125 l/m² v enem sloju.

Rok trajanja in skladiščenje: 48 mesecev v originalno zapakirani embalaži. Skladiščiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 750 ml

BK-Thermalux

Pokrivni premaz za radiatorje



Za radiatorje



Čas sušenja



Poraba

Uporaba: Uporablja se za dekorativno zaščito radiatorjev in podobnih kovinskih površin. Izdelan je na bazi alkidnih smol, organskih in neorganskih pigmentov in topil in aditivov, ki povečujejo odpornost na temperaturo.

Priprava in nanašanje: mora biti suha, čista in brez maščob. BK-Thermalux nanašate preko suhega sloja osnovne barve BK-MetalPrime Classic. Barva se nanaša s čopičem, z valjčkom ali špricanjem v 1-2 slojih. Drugi sloj nanesti po 24 ur. Do želene viskoznosti ga razredčite z oljnim razredčilom BK-Classic. Odvisno od temperature okolja je premaz suh na dotik po 4h, film pa je popolnoma trden po 72h.

Temperatura uporabe: Od +5°C do +25°C. Ne sme se delati v primeru neposrednega sonca, dežja, močnega vetra.

Poraba: 0,125 l/m² za enoslojni nanos.

Rok trajanja in skladiščenje: 48 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 750 ml



BK-RX

Razredčila za 3in1 premaze

Uporaba: izdelek je namenjen redčenju protikorozjske in osnovne zaključne barve za kovine (BK-Metal 3in1 in BK-Metalux 3in1). Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka.

Rok uporabe in skladiščenje: 36 mesecev v originalnem pakiranju. Skladiščiti na temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred sončno svetlobo in zmrzovanjem.

Pakiranje: 500 ml



BK-Nitro Extra

Nitro razredčilo za redčenje nitro barv in lakov

Uporaba: Uporablja se za redčenje barv in lakov. Za detajljne upute pogledati tehnički list proizvoda.

Rok uporabe in shranjevanje: 36 mesecev v originalni embalaži, proč od topotnih virov in direktnih sončnih žarkov.

Pakiranje: 500; 900 ml



BK-Nitro

Nitro razredčilo za pranje orodij in dodatkov

Uporaba: Uporablja se za pranje orodij / dodatkov in razmaščevanje površin. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka.

Rok uporabnosti in skladiščenje: 36 mesecev v originalni embalaži, stran od toplotne in neposredne sončne svetlobe.

Pakiranje: 500; 900 ml



BK-Classic

Oljno razredčilo

Uporaba: Izdelek je namenjen redčenju barv in lakov in pranju orodij / dodatkov in razmaščevanje površin. Za podrobna navodila glej tehnični list izdelka.

Rok trajanja in skladiščenje: Rok uporabe neomejen, če se skladišči zunaj dosega sončeve svetlobe v originalni embalaži.

Pakiranje: 500; 900 ml





Banja Komerc Bekament DOO
Aranđelovac, 34304 Banja, Srbija
Tel: +381 34 6777 500; Faks: +381 34 6777 506
www.bekament.com