BEKAMENT®

Moč je v naših rokah

CLASSIC

IZDELKI ZA ROČNO IN STROJNO OMETANJE

KATALOG

MOČ JE V NAŠIH ROKAH

BEKAMENT®

CLASSIC

IZDELKI ZA ROČNO IN STROJNO OMETANJE

BEKAMENT®
Moč je v naših rokah

BK-Nivelator

Osnovni premaz za zelo vpojne površine

Uporaba: Globinski premaz, primeren za izenačevanje in nevtralizacijo neenakomerno vpojnih površin, kot so porobeton, opeka, porozni kamen ipd. Zaradi preprečevanja neenakomernega sušenja in pokanja ometa je primeren kot podlaga za visoko vpojne površine pred nanosom cementno-apnenih in mavčno-apnenih ometov, kot tudi pred nanosom izravnalnih mas.

Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša premaz mora biti trdna, suha in odprašena. Za pripravo je potrebno BK-Nivelator razredčiti z vodo v razmerju 1:6 do 1:10 (premaz:voda) odvisno od vpojnosti podlage. Pri vpojnih podlagah se priporoča manjša količina vode. Za nanos se uporabljajo valjček, čopič ali škropilnica. V primeru visoko vpojnih površin se priporoča dvojni nanos, po principu ''mokro na mokro''. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.

Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni sončni svetlobi, deževju in močnem vetru.

Poraba: Okrog 30-60 g/m^2, odvisno od vpojnosti podlage.

Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza.

Pakiranje: 10 in 20 kg

Egalizira in nevtralizira visokovpojne površine

Zmanjšuje vpojnost površine

Podaljšan odprti čac materiala

BK-Beton Kontakt

Strukturna podlaga za gladke površine

Uporaba: Strukturna podlaga namenjena za povečanje in izenačevanje oprijema pri slabo vpojnih, gladkih podlag visoke gostote, pred ometavanjem z apneno-cementnimi in apneno-mavčnimi ometi. BK-Beton Kontakt se priporoča za gladke betone, kot tudi za tovarniško pripravljene betonske površine. Uporablja se kot podlaga pri sistemu lepljenja ploščice na ploščico.

Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša BK-Beton Kontakt mora biti trdna, suha in odprašena. BK-Beton Kontakt je potrebno pred uporabo dobro homogenizirati in po potrebi razredčiti z vodo v majhni količini (največ do 1%). Podlago nanesete na zid z dolgodlakim valjčkom ali čopičem v enem sloju. Možno je tudi strojno nanašanje z ustrezno opremo. Potreben čas sušenja do nanašanja ometa znaša min. 4 ure. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.

Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne priporoča se uporaba na neposredni sončni svetlobi, deževju in močnem vetru.

Poraba: Okrog 0,5 kg/m^2.

Rok uporabe in skladiščenje: 18 mesecev v originalni embalaži. Skladiščenje na temperaturi od +5°C do +25°C, zaščiteno od sončne svetlobe in mraza.

Pakiranje: 6; 20 kg

Povečuje hrapavost podlage

Izboljša athezijo

BK-Mal 420

Apneno - cementni omet za zunanje zidne površine

Uporaba: Močnejši apneno-cementni omet za strojno in ročno uporabo na zunanjih in notranjih stenah (opečne, stene iz blokov, siporeks blokov in betona). Izdelek se lahko uporablja za sanitarije kot tudi za površine, ki so namenjene keramiki. Značilno za BK-Mal 420 omet je visoka mehanska trdota in dober oprejem na podlago, zaradi česa je ta vrsta ometa še posebej primerna za stene kamor se bojo postavljali težji zidni elementi.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša omet mora biti trdna, čista in suha, brez krušnih delcev, mastnih madežev ipd. Pred začetkom ometavanja je potrebno zapolniti luknje, fuge in električne odprtine na podlagi. V primeru ometavanja betonskih in drugih gladkih površin je potrebno na podlago nanesti BK-Beton Kontakt zaradi izboljšanja oprejema ometa. V primeru visokovpojnih, poroznih podlag (npr. Siporeks bloki) je potrebno na podlago nanesti BK-Nivelator za preprečevanje neenakomernega sušenja in pokanja ometa. V primeru večjih neravnin na površini je potrebno najprej nanesti BK-Mal 120. Za pripravo ometa je potrebno maso v prahu mešati z cca. 22-24 % vode. Malto se najpogosteje nanaša v dveh fazah, z metodo »sveže na sveže« na predhodno pripravljeno suho podlago v debelini minimum 10 mm in maksimum 25 mm. Po nanosu omet posnamemo s H-lestvijo, spodrežemo, filcamo in zgladimo. V primeru potrebe za večjimi debelinami ometa je potrebno kontinualno nanašanje slojev po načelu ''sveže na sveže'' do potrebne debeline (max 40 mm).
Optimalne vremenske razmere: temepratura podlage in zraka +5°C do +25°C. Potrebno je enakomerno strjeva nje ometa. Neposredno ogrevanje ometa ni priporočljivo. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Poraba: Okrog 12-13 kg/m^2/cm debeline.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev u originalni embalaži v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 30 kg

Za zunanjo uporabo

Odlična obdelovalnost

Odlična oprijemljivost

Razred CS II W1 prema standardu EN998-1

BK-Mal 320

Apneno mavčni omet za notranje zidne površine

Uporaba: Apneno mavčni omet za strojno in ročno uporabo na notranjih stenah (opečne, stene iz modularnih blokov, siporeks blokov in betona). Izdelek se ne uporablja za sanitarije in za površine, ki so namenjene polaganju keramike.
Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se nanaša omet mora biti trdna, čista in suha, brez krušnih delcev, mastnih madežev ipd. Pred začetkom ometavanja je potrebno zapolniti luknje, fuge in električne odprtine na podlagi. V primeru ometavanja betonskih in drugih gladkih površin je potrebno na podlago nanesti BK-Beton Kontakt zaradi izboljšanja oprijema ometa. V primeru visokovpojnih, poroznih podlag (npr. Siporeks bloki) je potrebno na podlago nanesti BK-Nivelator za preprečevanje neenakomernega sušenja in pokanja ometa. Za pripravo ometa je potrebno maso v prahu mešati s približno 30 % vode. Omet se nanaša strojno z izravnalnimi pasovi v debelini od min 10 mm do max 25 mm. Po nanosu omet posnamemo s H-lestvijo, spodrežemo, filcamo in zgladimo. V primeru potrebe za večjimi debelinami ometa je potrebno kontinualno nanašanje slojev po načelu ''sveže na sveže'' do potrebne debeline (max. 40 mm). Potrebno je enakomerno strjevanje ometa. Neposredno ogrevanje ometa ni priporočljivo. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.
Poraba: Okrog 11-12 kg/m^2/cm debeline.
Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah.
Pakiranje: 30 kg

Za notranjo uporabo

Odlična obdelovalnost

Odlična oprijemljivost

BK-Mal 220

Cementno-apneni omet za notranje zidne površine

Uporaba: Cementno-apneni omet za strojno in ročno uporabo na notranjih stenah iz opeke, modularnih blokov, porobetona in betona. Izdelek se lahko uporablja tako za sanitarije kot tudi za površine, ki so namenjene kasnejšemu lepljenju keramike.

Priprava in nanašanje: Podlaga na katero se omet nanaša mora biti trdna, čista in suha, brez krušnih delcev in mastnih madežev. Preden se začne z ometavanjem je potrebno zapolniti luknje. Zapiranje lukenj, fug, električnih odprtin je potrebno zaključiti pred pričetkom ometavanja. V primeru nanašanja ometa na betonske ali druge gladke površine je potrebno kot osnovni premaz uporabiti BK-Beton Kontakt zaradi boljšega oprijema ometa. V primeru zelo vpojnih, poroznih podlag (npr. porobeton) je potrebno na podlago nanesti BK-Nivelator za preprečevanje neenakomernega sušenja in pokanja ometa. V primeru večjih neravnin na površini, je potrebno najprej nanesti BK-Mal 120. Za pripravo ometa je potrebno dodati z intenzivnim mešanjem prahu okrog 22-24% vode. Omet nanašati strojno v izravnalnih pasovih. Debelina sloja je lahko minimalno 10 mm in maksimalno 25 mm. Po nanosu omet posnamemo s H- lestvijo spodrežemo, filcamo in zgladimo. V primeru da potrebujemo večjo debelino ometa je potrebno kontinuirano nanašanje slojev po načelu "sveže na sveže" do potrebne debeline (max. 40 mm). Pomembno je enakomerno strjevanje ometa. Neposredno ogrevanje ometa ni priporočljivo. Za podrobnejša navodila pogledati tehnični list izdelka.

Poraba: Okrog 12-13 kg/m^2/cm debeline.

Rok uporabe in skladiščenje: 12 mesecev v originalni embalaži v suhem prostoru na paletah.

Pakiranje: 30 kg

Za notranjo uporabo

Primeren za vlažne prostore

Razred CS II W1 prema standardu EN998-1

BEKAMENT®

Moč je v naših rokah

Banja Komerc Bekament DOO
Aranđelovac, 34304 Banja, Srbija
Tel: +381 34 6777 500; Faks: +381 34 6777 506
www.bekament.com