

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja: 1

Različica: 1

BK-Ultra Prime

RZ-TLP-146

Datum: 19.10.2021.

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA IN PODJETJA

Trgovsko ime izdelka: BK-Ultra Prime

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament D. O. O.
Kralja Petra Prvog 132
34304 Banja
Aranđelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
e-pošta: komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP:

e-pošta: laboratorijska@bekament.com

2. OPIS IN PODROČJE UPORABE

BK-Ultra Prime je univerzalna transparentna podlaga za zunano in notranjo uporabo. Uporablja se kot osnovni premaz pred nanosom fasadnih disperzijskih barv in gladilnih mas, pred polaganjem keramičnih ploščic in lepljenjem termoizolacijskih plošč ipd. BK-Ultra Prime izboljša oprijemljivost, izenačuje vpijanje in omogoča, da dobite enakomeren zaključni sloj med barvanjem. Z nanosom BK-Ultra Prime se izvede vezava zaostalega prahu, na ta način pa se dosega tudi boljše sprijemanje naslednjega sloja za premazano podlago. Uvršča se med ekološke proizvode, ki niso škodljivi za zdravje ljudi in okolje.

3. SESTAVA

Kemična sestava: Vodna emulzija polimera.

Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (Es) No 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS-sistem razvrščanja in označevanja, se ta proizvod ne razvršča med nevarne proizvode.

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

RZ-TLP-146

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Aranđelovac | www.bekament.com

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja: 1

Različica: 1

BK-Ultra Prime**RZ-TLP-146****Datum: 19.10.2021.**

Gostota, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1000
Viskoznost, mPas (EN ISO 2555)	10-50
Okvirna poraba, ml/m²	~120-200
Velikost delcev, µm (EN ISO 1524)	<100 (S1 glede na EN 1062-1)
Oprijemljivost na podlago, MPa (EN ISO 4624)	≥1,0
Pakiranje, l	10

5. DRUGE ZNAČILNOSTI**Videz:** Bela tekočina**Vonj:** Specifičen za polimerno vezivo**pH-vrednost (EN ISO 787-9):** 5,5-7,5**Vsebnost suhe snovi (EN ISO 3251), %:** ~6,5

VOC* vsebina, g/l: <1 (maksimalna dovoljena vrednost A (h) 30 g/l)

*VOC: Volatile Organic Compound – Izparljiva organska snov;

6. PODLAGA

Površina, na katero se nanaša podlaga, mora biti čvrsta, čista in suha in brez slabo vezanih delov, mastnih madežev ipd. Ustrezne podlage so vse površine iz apnenih, cementnih in cementno-apnenih malt (stare najmanj en mesec), betonske površine (stare najmanj en mesec), površine, zglajene s kakovostnimi izravnalnimi masami (starost je odvisna od tipa), vlaknasto-cementne plošče, mavčno-kartonske plošče ter tudi površine z dobro sprejetimi disperzijskimi barvami ipd. Vse stare, slabo sprejete premaze je treba odstraniti, izvesti sanacijo z ustreznim materialom in šele takrat začeti z nanašanjem podlage.

V primeru prebarvanja površin, okuženih z zidnimi plesnimi, je treba izvesti razkuževanje z BK-Sanicidom. V primeru premazovanja površin, prebarvanih z oljnimi barvami, laki ipd., je nujno treba izvesti celotno odstranjevanje obstoječih premazov.

7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE

Podlaga BK-Ultra Prime je pripravljena za nanašanje in je ni treba razredčiti. Pred uporabo je treba proizvod dobro premešati. Podlaga se najpogosteje nanaša z

RZ-TLP-146Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Aranđelovac | www.bekament.com

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja: 1

Različica: 1

BK-Ultra Prime**RZ-TLP-146****Datum: 19.10.2021.**

dolgodlakim valjčkom v enem sloju. V primeru zelo vpijajočih podlag je mogoče grundiranje izvesti dvakrat z razmikom min. 2 h. Premaz se lahko nanaša tudi z brizganjem.

Čas sušenja pri normalnih pogojih ($T= +23-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 50-60 % r.v.z.), pred nanašanjem barve ali drugega zaključnega proizvoda znaša min. 4 h.

Temperatura zraka in podlage med vgradnjo mora biti v obsegu od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Visoka vlaga in nizke temperature lahko bistveno podaljšajo čas sušenja.

8. ČIŠČENJE ORODJA

Tako po uporabi je treba orodje podrobno oprati z vodo. Če orodje ni očiščeno neposredno po uporabi, je treba otrdele ostanke mehanično odstraniti. Odstranjevanje se lahko olajša z večurnim namakanjem orodja v vodi.

9. ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE

Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni varnostni ukrepi pri rokovanju. Hraniti izven dosega otrok.

Skladiščiti pri temperaturah od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$, zaščiteno pred neposrednim vplivom sončne svetlobe in zmrzovanja.

Rok uporabe: 18 mesecev

10. OSEBNA ZAŠČITA

Zaščita dihalnih poti: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov.

Zaščita rok in telesa: Pri ponavljanju se stiku s kožo se priporoča preventivna uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in nogavicami.

Zaščita oči: Preventivno uporabljati zaščitna očala.

11. EKO-TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na podlagi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso znani negativni učinki na zdravje. Preprečiti nenadzorovano spuščanje v kanalizacijo in vodotoke.

12. NAČIN ODLAGANJA

RZ-TLP-146

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Aranđelovac | www.bekament.com

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja: 1

Različica: 1

BK-Ultra Prime

RZ-TLP-146

Datum: 19.10.2021.

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

13. DRUGE INFORMACIJE

Če izvajalec med vgradnjo materiala opazi kakršno koli estetsko ali uporabniško pomanjkljivost, je dolžan zaustaviti dela in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem možnem času začel z obravnavo reklamacije. Pritožbe, ki se naslovijo na proizvajalca po vgradnji večjega dela ali celotne količine materiala, tičejo pa se navedenih značilnosti, ne morejo biti predmet reklamacije.

14. OPOMBA

Banja Komerc Bekament D. O. O. opravlja nadzor proizvodov s pomočjo lastnih laboratorijskih testov, prav tako tudi redno testiranje v certificiranih laboratorijskih. Tehnični list je proizvod naših spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj ter mora vsem uporabnikom služiti kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila upoštevati kot splošne smernice, brez jamstva za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament D. O. O. ne prevzema odgovornost za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali napačne izbire proizvoda, niti za nekakovostno izvedena dela. Predvideva se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih proizvodov.

Zapisano nas k ničemur ne zavezuje.

Ta dokument zamenjuje vse predhodne različice, ki se, začenši od navedenega datuma, dojemajo kot neveljavne.

Datum izdelave: 4. 3. 2019

Datum prejšnje različice: 1.0 - 04.03.2019.

Spremenjena poglavja: 1, 2.