

TEHNIČNI LIST PROIZVODA

Izdaja: 1

Različica: 0

BK-Stain Blocker

RZ-TLP-148

Datum: 14.12.2020.

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA IN PODJETJA

Trgovski naziv proizvoda:

BK- Stain Blocker

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament D. O. O.

34304 Banja Aranđelovac tel. 034-6777-500 fax. 034-6777-505

e-pošta: komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP: e-pošta: laboratorija@bekament.com

2. OPIS IN PODROČJE UPORABE

BK-Stain Blocker je akrilna podlaga za izolacijo madežev za zunanjou in notranjo uporabo. Proizvod poseduje odlično oprijemljivost na različne površine in dobro pokrivnost. Zaznamuje ga izredna sposobnost blokiranja madežev nikotina, saj, dežja, kave, vina, hrane, kemičnega pisala, markerja ipd. ter preprečevanje njihovega pojava na slojih zaključne barve. Kot zaključna barva se lahko uporablja katera koli disperzijska barva iz skupine Bekament interior.

Uvršča se med ekološke proizvode, ki niso škodljivi za zdravje ljudi in okolje.

3. SESTAVA

Kemična sestava: Vodna emulzija polimera, voda, aditivi, pigmenti in mineralna polnila.

Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (Es) No 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS-sistem razvrščanja in označevanja, se ta proizvod ne razvršča med nevarne proizvode.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Izdanje:1

Verzija:1

BK-Stain Blocker**RZ-TLP-148****Datum: 14.12.2020.****4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI**

Gostota, g/dm ³ (EN ISO 2811-1)	1350–1400
Velikost delcev, µm (EN ISO 1524)	<100 (S1 glede na EN 1062-1)

Viskoznost, mPas (EN ISO 2555)	1500–10000
--------------------------------	------------

Oprijemljivost na podlago, MPa (EN ISO 4624)	≥1,0
--	------

Okvirna poraba, ml/m ²	90–130
-----------------------------------	--------

Pakiranje, l	0,75
--------------	------

5. DRUGE ZNAČILNOSTI

Videz: Bela tekočina

Vonj: Specifičen za polimerno vezivo

pH-vrednost (EN ISO 787-9): ~8,0

Vsebnost suhe snovi (EN ISO 3251), %: ~60

VOC* vsebina, g/l: <23 (maksimalna dovoljena vrednost A (h) 30

g/l) *VOC: Volatile Organic Compound – Izparljiva organska snov;

6. PODLAGA

Površina, na katero se nanaša BK-Stain Blocker, mora biti čvrsta in suha, brez slabo vezanih delov, očiščena od prahu in trdnih ostankov. Ustrezne podlage so vse površine, glajene z gladilnimi masami mavčno-kartonske plošče ter tudi površine z dobro sprejetimi disperzijskimi ometi in barvami.

V primeru prebarvanja površin, okuženih z zidnimi plesnimi, je treba izvesti razkuževanje z BK-Sanicidom ali BK-SaniCid Ekspresom. V primeru barvanja površin, prebarvanih z oljnimi barvami, laki ipd., je nujno treba izvesti celotno odstranjevanje obstoječih premazov.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Izdanje:1

Verzija:1

BK-Stain Blocker**RZ-TLP-148****Datum: 14.12.2020.****PRIPRAVA IN NANAŠANJE**

Pred uporabo BK-Stain Blocker ga je treba obvezno premešati, nato pa razredčiti z vodo 8-10 % (60-75 ml vode) in tako razredčenega nanašati s kratkodlakim valjčkom, v dveh slojih. Čas sušenja med dvema nanosoma znaša min. 2 h pri normalnih pogojih ($T= +23^{\circ}\text{C}$ in 50-60 % r.v.z.). V primeru zelo umazanih zidov je mogoče nanesti tudi tretji sloj z namenom učinkovitejšega blokiranja madežev. Na tako nanesenem premazu je mogoče uporabljati nadaljnje sloje barve po min. 6 h sušenja. Temperatura zraka in podlage med vgradnjo mora biti v obsegu od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$. Visoka vlaga in nizke temperature lahko bistveno podaljšajo čas sušenja.

8. ČIŠČENJE ORODJA

Tako po uporabi je treba orodje podrobno oprati z vodo. Če orodje ni očiščeno neposredno po uporabi, je treba otrdele ostanke mehanično odstraniti. Odstranjevanje se lahko olajša z večurnim namakanjem orodja v vodi.

9. ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE

Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni varnostni ukrepi pri rokovaju. Hraniti izven dosega otrok.

Skladiščiti pri temperaturah od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$, zaščiteno pred neposrednim vplivom sončne svetlobe in zmrzovanja.

Rok uporabe: 12
mesecev

10. OSEBNA ZAŠČITA

Zaščita dihalnih poti: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov.

Zaščita rok in telesa: Pri ponavljanju se stiku s kožo se priporoča preventivna uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in nogavicami. Zaščita oči: Preventivno uporabljati zaščitna očala.

11. EKO-TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Izdanje:1

Verzija:1

BK-Stain Blocker

RZ-TLP-148

Datum: 14.12.2020.

Na podlagi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso znani negativni učinki na zdravje. Preprečiti nenadzorovano puščanje v kanalizacijo in vodotoke.

12. NAČIN ODLAGANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

13. DRUGE INFORMACIJE

Če izvajalec med vgradnjo materiala opazi kakršno koli estetsko ali uporabniško pomanjkljivost, je dolžan zaustaviti dela in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem možnem času začel z obravnavo reklamacije. Pritožbe, ki se naslovijo na proizvajalca po vgradnji večjega dela ali celotne količine materiala, tičejo pa se navedenih značilnosti, ne morejo biti predmet reklamacije.

14. OPOMBA

Banja Komerc Bekament D. O. O. opravlja nadzor proizvodov s pomočjo lastnih laboratorijskih testov, prav tako tudi redno testiranje v certificiranih laboratorijskih. Tehnični list je proizvod naših spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj ter mora vsem uporabnikom služiti kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila upoštevati kot splošne smernice, brez jamstva za vgradnjo.

Banja Komerc Bekament D. O. O. ne prevzema odgovornost za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali napačne izbire proizvoda, niti za nekakovostno izvedena dela.

Predvideva se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih proizvodov.

Zapisano nas k ničemur ne zavezuje.

Ta dokument zamenjuje vse predhodne različice, ki se, začenši od navedenega datuma, dojemajo kot neveljavne.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Izdanje:1

Verzija:1

BK-Stain Blocker**RZ-TLP-148****Datum: 14.12.2020.**

Datum izdelave: 13. 6. 2019

Prejšnja različica: različica 1,0-13. 6. 2019

Spremenjena poglavja:7