

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-UltraX	RZ-TLP-096	Datum: 23.12.2021.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-UltraX

Podaci o distributeru:

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
Arandjelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
e-mail: komercijala@bekament.com

Kontakt za izradu TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-UltraX je visokokvalitetni, profesionalni i univerzalni zaptivač i lepak na bazi hibridne tehnologije koji očvršćava pod dejstvom vlage iz vazduha i formira trajno elastičnu gumu.

Pogodan je za korišćenje kao zaptivač za sve spojne zglobove, pukotine, grube radove u građevinarstvu i industriji na skoro svim površinama. Može da se koristi kao univerzalni konstrukcijski lepak za metal, sintetičke materijale, beton, drvo i stolariju (automobili, brodovi, kamperi, prikolice, čelik, fasade, prozorski okviri, nameštaj, unutrašnje uređenje, postolja, sendvič paneli, montažni paneli, drumske i mostovne konstrukcije i sl.). Pogodan je za zaptivanje spojnica u sanitarnim prostorijama, kao i za zaptivanje i lepljenje u hladnim skladištima i u blizini hrane.

Prednosti:

- Izdržljiv i trajno elastičan.
- Univerzalno lepljenje, montažno zaptivanje, za unutrašnji i spoljašnji prostor.
- Odlična prionljivost bez prajmera na većinu površina, čak i na vlažne površine.
- Bez izocijanata, rastvarača i silikona.
- Nema skupljanja i stvaranja mehurića.
- Otporno na UV zrake, vremenske prilike i vodu

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-UltraX	RZ-TLP-096	Datum: 23.12.2021.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

- Velika jačina, mehanička otpornost i E-modul
- Ne uzrokuje koroziju na metalima.
- Apsorbuje akustične i mehaničke vibracije.
- Neutralno stvrdnjavanje, bez mirisa.

Ograničenja:

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge.
- Nije prikladno u kombinaciji sa hloridima (bazeni).
- Nije prikladan za prirodni kamen i ogledala.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Masa na hibridnoj bazi.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina, g/ml (EN ISO 2811-1)	1,56
100% Modul, MPa	1,15
Istezanje,%	350
Razlivanje, mm (ISO 7390)	<2
Brzina ugradnje, g/min (Ø2.5 mm/6,3 bar)	100-300
Temperatura primene, °C	5-40
Vreme očvršćavanja, mm/dan	2-3
Elastičnost, %	25
Otpornost na mraz tokom prevoza, °C	-15
Stvaranje pokorice, min (23°C/50% RH)	10
Tvrdoća po Shore A (DIN 53505)	52

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-UltraX	RZ-TLP-096	Datum: 23.12.2021.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

Zatezna čvrstoća, MPa	2,00
Otpornost na temperaturu, °C	-40 do +90
Pakovanje, ml	290

5. PODLOGA

Podloga mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. BK-UltraX ima svojstvo savršenog prijanjanje bez primene prajmera na većinu neporoznih površina, čak i na vlažne površine.

6. PRIPREMA I NANOŠENJE

BK-UltraX se koristiti na 'ventilirajući način' u vertikalnim trakama sa 10-20-cm razmaka između traka. BK-UltraX se ne nanosi u tačkama! Ukoliko je potrebno lepiti fasadne ploče preporučuje se primena dvostrane lepljive trake, debljine 3mm za potporu lepljenju tokom prvih 24h, da se uverite da je debljina lepka tačna.

BK-UltraX se može prebojavati bojama na vodenoj osnovi i većinom dvokomponentnih boja. Sintetičke boje će se sporije sušiti. Preporučuje se testiranje kompatibilnosti sa bojama pre primene. Ako se BK-UltraX premazuje u boju, preporučuje se brušenje spojnih površina. Za optimalni rezultat preporučujemo bojenje u roku od nekoliko dana nakon primene.

7. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe sav alat i opremu za nanošenje materijala očistiti uobičajenim organskim rastvaračima. Očvrslu (osušeni) materijal uklanja se isključivo mehaničkim putem.

8. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Rok upotrebe utisnut na ambalazi.

9. LIČNA ZAŠTITA

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-UltraX	RZ-TLP-096	Datum: 23.12.2021.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetranju prostorija.
Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.
Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

10. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

11. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

12. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se karakteristika koje je moguće identifikovati tokom postupka ugradnje ne mogu biti predmet reklamacije.

13. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-UltraX	RZ-TLP-096	Datum: 23.12.2021.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma izrade smatraju nevažećim.

Datum izrade: 23.12.2021.

Prethodne verzija: Verzija 1.5 - 10.10.2020.

Izmenjena poglavlja: 1.