

<b>TEHNIČKI LIST PROIZVODA</b>	Izdanje:1	Verzija:5
<b>BK-DecoFix</b>	<b>RZ-TLP-094</b>	<b>Datum: 23.12.2021.</b>
<b>Izradio:</b> Marija Jovanović	<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

## 1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

**Trgovački naziv proizvoda:** BK-DecoFix

**Podaci o distributeru:**

Banja Komerc Bekament DOO  
Kralja Petra Prvog 132  
Arandjelovac  
tel. 034-6777-500  
fax. 034-6777-505  
e-mail: [komercijala@bekament.com](mailto:komercijala@bekament.com)

**Kontakt za izradu TLP:**

e-mail: [laboratorija@bekament.com](mailto:laboratorija@bekament.com)

## 2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-DecoFix je višenamenski građevinski lepak na bazi polimerne disperzije. Lepak očvršćava isparavanjem vode i formira jak i izdržljiv spoj. BK-DecoFix je posebno razvijen za lepljenje drvenih pragova, lajsni oko vrata, profila i panela. Za lepljenje iverice i PVC-a na ciglu, kamen ili beton. Namijenjen za lepljenje ukrasnih EPS lajsni, rozeta i drugih elemenata.

**Prednosti:**

- Bez rastvarača, prikladno za lepljenje EPS i XPS elemenata.
- Može se prebojavati bojama na vodenoj osnovi i sintetičkim bojama.
- Odlična prionljivost bez prajmera, čak i na vlažne podloge.
- Primena u otvorenom i zatvorenom prostoru.
- Bez mirisa.
- Jednostavna primena.
- Jednostavno čišćenje.
- Ne uzrokuje koroziju na metalima.

**Ograničenja:**

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge.
- Nije prikladno za kontinualnu izloženost vodi.

## 3. SASTAV

<b>TEHNIČKI LIST PROIZVODA</b>	Izdanje:1	Verzija:5
<b>BK-DecoFix</b>	<b>RZ-TLP-094</b>	<b>Datum: 23.12.2021.</b>
<b>Izradio:</b> Marija Jovanović	<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

**Hemijski sastav:** Masa na bazi akrilne disperzije.

**Opasni sastojci:** U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.

#### 4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

<b>Temperatura primene, °C</b>	5-40
<b>Vreme očvršćavanja, dan (23°C/50% RH)</b>	3
<b>Otpornost na temperature, °C</b>	-20 do +75
<b>Razlivanje, mm (ISO 7390)</b>	<2
<b>Gustina, g/ml</b>	1,90
<b>Otvoreno vreme, min (23°C/50% RH)</b>	5-10
<b>Izgled</b>	Pasta bele boje
<b>Potrošnja, ml/m<sup>2</sup></b>	600
<b>Pakovanje, ml</b>	280

#### 5. PODLOGA

Podloga mora biti čvrsta, čista, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Podlogu je potrebno detaljno otprašiti, porozne podloge ne moraju biti sasvim suve. Na vrlo porozne podloge kao što su gips, gas-beton, krečne maltere itd., prvo se nanosi prajmer koji predstavlja mešavinu: 1 deo BK-DecoFix i 2 dela vode. Preporučuje se testiranje prionljivosti pre primene.

#### 6. PRIPREMA I NANOŠENJE

Nanosi se kao lepak u vertikalnim prugama ili tačkama sa 10-20 cm razmaka. Materijal se mora pozicionirati guranjem i čvrstim pritiskanjem. BK-DecoFix se može prebojavati nakon što se lepak potpuno osuši, za šta pri optimalnim uslovima sušenja (T=+23-25 °C, relativna vlažnost vazduha=50-60 %), treba oko 6 h. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme sušenja. Tokom sušenja proizvod će se skupiti, što može prouzrokovati pucanje boje ukoliko se vrši prebojavanje nedovoljno osušenog lepka. Preporučuje se

<b>TEHNIČKI LIST PROIZVODA</b>	Izdanje:1	Verzija:5
<b>BK-DecoFix</b>	<b>RZ-TLP-094</b>	<b>Datum: 23.12.2021.</b>
<b>Izradio:</b> Marija Jovanović	<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

testiranje kompatibilnosti sa bojom pre primene.

## 7. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom.

## 8. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Rok upotrebe utisnut na ambalazi.

## 9. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetranju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

## 10. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

## 11. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

## 12. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se karakteristika koje je moguće identifikovati tokom postupka ugradnje ne mogu biti predmet

<b>TEHNIČKI LIST PROIZVODA</b>	Izdanje:1	Verzija:5
<b>BK-DecoFix</b>	<b>RZ-TLP-094</b>	<b>Datum: 23.12.2021.</b>
<b>Izradio:</b> Marija Jovanović	<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

reklamacije.

### 13. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma izrade smatraju nevažećim.

Datum izrade: 23.12.2023.

Prethodna verzija: Verzija 4- 10.10.2020.

Izmenjena poglavlja: 1.