

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja:2

Različica:2

BK-Deco Acryl

RZ-TLP-050

Datum: 04.04.2023.

1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA

Trgovsko ime izdelka: BK-Deco Acryl.**Podatki o proizvajalcu:**

Banja Komerc Bekament D. O. O.

34304 Banja

Aranđelovac

tel. 034-6777-500

faks 034-6777-505

e-pošta: komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP: e-pošta: laboratorija@bekament.com

2. OPIS IN PODROČJE UPORABE

BK-Deco Acryl je podlaga izdelana na osnovi visokokakovostne akrilne emulzije, ki je namenjena za egalizacijo, nevtralizacijo in izboljšanje oprijemljivosti notranjih dekorativnih barv. Zaradi svojih finih delcev tvori rahlo reliefno površino na katero se enostavno nanašajo ti materiali.

Razvršča se med ekološke izdelke, ki niso škodljivi za zdravje ljudi in okolje. Ne vsebuje organskih topil.

3. SESTAVA

Kemična sestava: vodna emulzija polimera, voda, aditivi, pigmenti in mineralna polnila.

Nevarne sestavine: v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katerim je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem razvrščanja in označevanja, ta izdelek se ne uvršča med nevarne izdelke.

4. TEHNIČNE LASTNOSTI

Gostota [g/dm ³] (EN ISO 2811-1)	1400-1600
Viskoznost [mPas] (EN ISO 2555)	5000-10000
Oprijemljivost na podlago [MPa] (EN ISO 4624)	≥ 1,0
Okvirna poraba, [ml/m ²]	~ 130-150
Embalaža [l]	1

5. OSTALE LASTNOSTI

Videz: bela ali tonirana viskozna tekočina.

Vonj: specifičen za polimerno vezivo.

pH vrednost (EN ISO 787-9): 8-9

Delež suhe snovi (EN ISO 3251), [%]: ~ 61

RZ-TLP-050

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Aranđelovac | www.bekament.com

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja:2

Različica:2

BK-Deco Acryl**RZ-TLP-050****Datum: 04.04.2023.****VOC* vsebnost [g/l]:** < 1 (največja dovoljena vsebnost A (g) 30 g/l).

*VOC: Volatile Organic Compound - Hlapna organska spojina.

Možnost niansiranja po Bekament Dekorativa karticah odtenkov v 54 odtenkih. BK-Deco Acryl podlago je mogoče tonirati s sredstvi za niansiranje BK-Color. Ne jamčimo za popolno ujemanje glede na odtenke kartic odtenkov drugih proizvajalcev, niti za popolno ponovljivost odtenkov.

6. PODLAGA

Površina na katero se podlaga nanaša mora biti trdna, čista in suha, brez slabo vezanih delov, mastnih madežev ipd. Med primerne podlage spadajo vse površine zglajene s kakovostnimi izravnalnimi masami BK-GletEx Universal ali BK-GletEx Acryl (starost je odvisna od tipa), mavčno kartonske plošče, ter površine z dobro oprijetimi disperzijskimi barvami ipd. Vse stare in slabo oprijete premaze je potrebno odstraniti, sanirati z ustreznimi materiali in šele potem pristopiti z nanašanjem podlage.

V primeru prebarvanja površin, okuženih z zidnimi plesnimi, je treba izvesti dezinfekcijo z BK-Sanicidom. V primeru barvanja površin, ki so pobarvane z oljnimi barvami, laki ipd., je potrebno popolnoma odstraniti obstoječe premaze.

7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE

Pred uporabo je najprej potrebno zmes dobro premešati, ter jo razredčiti s približno 10 % vode (0,1 l). Podlaga se običajno nanaša z dolgodlakim valjčkom ali s čopičem (nanašati z navzkrižnimi gibi rok, saj se s tem ustvari dodatna struktura).

Čas sušenja pri normalnih pogojih ($T = +23\text{--}25\text{ }^{\circ}\text{C}$, relativna vlažnost zraka = 50–60 %) pred nanašanjem barve ali ometa znaša najmanj 6 ur. Če se podlaga niansira, največja količina BK-Colorja za toniranje podlage BK-Deco Acryl je 1/2 plastenke.

Temperatura zraka in podlage pri vgradnji mora biti v območju od $+5\text{--}30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Visoka vlažnost in nizke temperature lahko bistveno podaljšajo čas sušenja.

8. ČIŠČENJE ORODJA

Tako po končanem delu je potrebno orodje temeljito oprati z vodo. Če se orodje ne očisti in ne opere takoj po uporabi, otrdele ostanke je potrebno mehansko odstraniti. Odstranjevanje se lahko olajša z večurnim potapljanjem orodja v vodi.

9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Pri pravilni uporabi posebni ukrepi za varno ravnanje niso potrebni. Hraniti izven dosega otrok.

Skladiščiti pri temperaturi od $+5\text{--}25\text{ }^{\circ}\text{C}$, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in zmrzaljo.

Rok uporabe: 18 mesecev.

10. OSEBNA ZAŠČITA

Zaščita dihal: ni potrebna v dobro prezračenih prostorih.

RZ-TLP-050Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Aranđelovac | www.bekament.com

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja:2

Različica:2

BK-Deco Acryl**RZ-TLP-050****Datum: 04.04.2023.**

Zaščita rok in telesa: pri ponavljajočem stiku s kožo priporočamo preventivno uporabo zaščitnih rokavic. Uporabljati zaščitno delovno obleko z dolgimi rokavi in nogavicami. Zaščita oči: preventivno uporabljati zaščitna očala.

11. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

Na podlagi izkušenj in obstoječih podatkov pri pravilni uporabi niso znani negativni vplivi na zdravje. Preprečiti nekontrolirano iztekanja v kanalizacijo in vodotoke.

12. NAČIN ODSTRANJEVANJA / RAVNANJA Z ODPADKI

V skladu z lokalnimi / regionalnimi / evropskimi / nacionalnimi predpisi.

13. DRUGI PODATKI

Če izvajalec pri vgradnji materiala opazi kakršnokoli estetsko ali uporabno pomankljivost, je dolžan ustaviti dela ter o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem možnem času obravnaval reklamacijo. Očitki, ki se nanašajo na omenjene lastnosti, posredovane proizvajalcu po opravljeni vgradnji večjega dela ali celotne količine materiala, ne morejo biti predmet reklamacije.

14. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO opravlja kontrolu izdelka v lastnih laboratorijih, kot tudi redno testiranje v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod našega znanja in doseganjih praktičnih izkušenj, in vsem uporabnikom naj služi kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih, ki so navedeni v naših navodilih, je potrebno naša navodila vzeti kot splošne smernice, brez garancije na vgradnjo.

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi nepravilne uporabe ali zaradi napačne izbire izdelka, kot tudi za nekakovostno opravljena dela. Predpostavlja se, da je izvajalec obvladal tehnike vgradnje in uporabo različnih izdelkov.

Zapisano nas v ničemer ne zavezuje.

Ta dokument nadomešča vse predhodne različice, ki se od navedenega datuma izdelave štejejo za neveljavne.

Datum izdelave: 17.01.2022.

Prejšnja različica: različica 2.0 -24.12.2021.

Spremenjena poglavja: 2.