

**TEHNIČNI LIST IZDELKA**

Izdaja:1

Različica:3

**BK-AquaPrimer****RZ-TLP-103****Datum: 14.12.2020.****1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA****Trgovsko ime izdelka:** z BK-AquaPrimer**Podatki o proizvajalcu:**

Banja Komerc Bekament D. O. O.

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

faks 034-6777-505

e-pošta:komercijala@bekament.com

**Kontakt za izdelavo TLP:** e-pošta:laboratorija@bekament.com**2. OPIS IN PODROČJE UPORABE**

z **BK-AquaPrimer** je ekološka pokrivna osnovna barva za les. Odlično blokira prodiranje tanina in drugih vodotopnih snovi iz lesa v površinske sloje premaza, posebej prisotnih v hrastu, bukvi, kostanju ipd. Izdelek je namenjen zaščiti zunanjih in notranjih lesenih elementov: oken, vrat, žaluzij, vrtnega pohištva, brunaric, ograj ipd. Izdelek nima neprijetnega vonja.

**3. SESTAVA****Kemijska sestava:** Vodna emulzija polimerov, voda, aditivi in pigmenti.**Nevarne sestavine:** V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, ta izdelek ne sodi med nevarne izdelke.**4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI**

<b>Gostota, g/dm<sup>3</sup> (EN ISO 2811-1)</b>	1100-1300
<b>Viskoznost, mPas (EN ISO 2555)</b>	1200-2500
<b>Okvirna poraba, g/m<sup>2</sup></b>	60 - 80
<b>Pakiranje, l</b>	0,65

**5. OSTALE ZNAČILNOSTI****Izgled:** Bela viskozna tekočina**Vonj:** Specifičan za polimerno vezivo**pH vrednost (EN ISO 787-9):** 8-9**Vsebnost suhe snovi (EN ISO 3251):** ~50 %**VOC\* vsebnost, g/l:** 26 (maksimalna dovoljena vrednost A (d) 130 g/l)

\*VOC: Volatile Organic Compound - Hlapne organske spojine;

**6. PODLAGA**

RZ-TLP-103

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Arandelovac | [www.bekament.com](http://www.bekament.com)

**TEHNIČNI LIST IZDELKA**

Izdaja:1

Različica:3

**BK-AquaPrimer****RZ-TLP-103****Datum: 14.12.2020.**

Lesena površina mora biti suha, čista in izbrušena, razpoke in luknje v lesu napolnjene s kotom. Stare, slabo oprijete premaze je potrebno odstraniti, površino prebrusiti in dobro odprašiti. Za stare, dobro oprijete premaze zadostuje matiranje z brušenjem, površine pa dobro odprašiti. Če so prisotne smola lesa in maščobe, jih je treba odstraniti z BK-Nitro razredčilom. Vlaga pri iglavcih ne sme presegati 15 %, pri listavcih pa 12 %. Lesene elemente izpostavljene zunanjim vplivom, je pred prvim barvanjem treba zaščititi od dejstva plesni in parazitov z nanašanjem sredstva BK-Protecta.

Vse stare, slabo sprejete premaze je treba odstraniti in površino potem obdelati z brusnim papirjem. Nepoškodovane premaze očistiti in grobo obdelati.

**7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE**

Pred uporabo dobro homogenizirati maso in jo po potrebi razredčiti z vodo do 5 % (32,5 ml) za nanašanje s čopičem ali z valjčkom oziroma do 10 % (32,5 ml), če se nanaša s špricanjem. BKAquaPrimer se nanaša v 1-2 slojih. Dva sloja nanositi na mehak, grčast les in trde vrste lesa z večjo vsebnostjo tanina kot so hrast, kostanj, oreh, bukva ipd. Posebej je treba paziti na grče, tako da barva dobro prodre v morebitne razpoke. Pred nanašanjem drugega sloja je treba blago izbrusiti popolnoma osušeno površino lesa, da bi se porezala vzdignjena vlakna lesa. Zaradi hitrega sušenja je priporočljivo nanašanje v pasovih brez prekinitev, morebitne kapljice hitro razmazati, da se ne zasušijo. Čas sušenja med slojeva znaša 4 h pri normalnih pogojih (23 °C in 50-60 % r.v.v.).

Temperatura uporabe: Od +5°C do +30°C. Ne delajte pod neposrednim soncem, dežjem, močnim vetrom in r.v.v. > 80 %. Premaz doseže finalne fizično-kemijske značilnosti po 28 dneh sušenja pod normalnimi pogoji (23 °C in 50-60 % r.v.v.).

**Opomba:** Različne šarže izdelka predhodno združiti. Les kot naravni material nima izenačene barve, površine, gostote in vpojnosti. Na končni videz poleg navedenih razloga vplivajo tudi redčenje premaza, debelina sloja, ki se nanaša kot tudi barva morebitnega predhodnega premaza. S povečanjem redčenja se zmanjšujeta moč blokiranja tanina in pokrivnost premaza.

**8. ČIŠČENJE ALATA**

Takoj po uporabi je treba orodje detaljno oprati z vodo. Če se orodje ne opere takoj po uporabi, strjene ostanke mehansko odstranimo. Odstranjevanje lahko olajšate z večkratnim potapljanjem orodja v vodu ali s pranjem z **BK-Nitro** razredčilom.

**9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

Pri pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi pri ravnanju. Hraniti zunaj dosega otrok.

Skladiščiti na temperaturah od +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred neposredno sončevo svetlobo in zmrzovanjem. NE SME ZMRZNITI.

Rok uporabe: 18 mesecev.

**10. OSEBNA ZAŠČITA**

Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov.

RZ-TLP-103

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Arandelovac | [www.bekament.com](http://www.bekament.com)

<b>TEHNIČNI LIST IZDELKA</b>	Izdaja:1	Različica:3
<b>BK-AquaPrimer</b>	<b>RZ-TLP-103</b>	<b>Datum: 14.12.2020.</b>

Zaščita rok in telesa: Pri ponavljajočem se stiku s kožo je priporočljiva preventivna uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati delovno obleko z dolgimi rokavi in hlačnicami. Zaščita oči: Preventivno uporabljati zaščitna očala.

## 11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovi izkušenj in obstoječih informacij pri pravilni uporabi niso poznani negativni vplivi na zdravje. Preprečiti nekontrolirano izpuščanje v kanalizacijo in vodotoke.

## 12. NAČIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

## 13. OSTALE INFORMACIJE

Banja Komerco Bekament DOO ne jamči za absolutno skladanje nians iz različnih šarž, odstopanja v tonu ne morejo biti predmet reklamacije.

Če izvajalec pri vgradnji materiala opazi določeno estetsko ali uporabno pomanjkljivost, je dolžan zaustaviti delo in o tem obvestiti proizvajalca, ki bo v najkrajšem roku začel z obravnavo reklamacije. Pritožbe, ki se pošljejo proizvajalcu po vgradnji večjega dela ali kompletne količine materiala in so povezane z navedenimi značilnostmi ne morejo biti predmet reklamacije.

## 14. OPOMBA

Banja Komerco Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi redna preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom služi kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila razumeti kot splošne smernice, brez garancije za vgradnjo.

Banja Komerco Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali napačne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno delo. Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih izdelkov. Zapisano nas v ničemer ne obvezuje.

---

Datum izdelave: 01.02.2017.

Prejšnja različica: 1.2 – 06.12.2018.

Spremenjena poglavja: 7