

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja:1

Različica:3

BK-LasurGold**RZ-TLP-106****Datum: 08.12.2020.****1. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA**

Trgovsko ime izdelka: z BK-LasurGold (nianse: brezbarvni, bor, tik, oreh, ebenovina, mahagoni, hrast, palisander, kostanj, rdeči, zeleni, beli, rumeni)

Podatki o proizvajalcu:

Banja Komerc Bekament D. O. O.

34304 Banja

Aranđelovac

tel. 034-6777-500

faks 034-6777-505

e-pošta: komercijala@bekament.com

Kontakt za izdelavo TLP: e-pošta: laboratorija@bekament.com**2. OPIS IN PODROČJE UPORABE**

Dolgotrajni lazurni premaz izdelan iz alkidnih smol, UV-stabilnih pigmentov, topil in organskih voskov. Posebej je primeren za hude atmosferske pogoje (hladno-toplo), ker je premaz sposoben, da učinkovito sledi gibanju lesa brez pokanja, vsebnost voska pa zaustavlja prodiranje vode v les in povečuje trajnost lesa.

3. SESTAVA

Kemijska sestava: Alkidna smola, svetlobno stabilni pigmenti, topila, aditivi in organski vosek

Nevarne sestavine: V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiraju in označevanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, komponente sistema: ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatski in etilalkohol, ta izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Gostota (SRPS EN ISO 2811-1)	0,90-0,94g/cm ³
Viskoznost (SRPS EN ISO 2431,ø4)	90-100s
Film suh na dotik	4-6h
Film popolnoma suh	24 h
Okvirna poraba	90-125 ml/m ²
Pakiranje	0,75l

5. OSTALE ZNAČILNOSTI

Oblika in barva	bela ali obarvana tekočina
Vonj	Na topilo
VOC* skupina g/l:	max 699 (max. dovoljeni vrednost A(f): 700 g/l)

RZ-TLP-106

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Aranđelovac | www.bekament.com

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja:1

Različica:3

BK-LasurGold**RZ-TLP-106****Datum: 08.12.2020.**

*Volatile Organic Compound - hlapna organska spojina

6. PODLAGA

Lesena podlaga mora biti suha, dobro izbrušena in čista. Vlaga pri iglavcih ne sme presegati 15 %, pri listavcih pa 12 %. Lesene elemente, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom, pred prvim barvanjem je potrebno zaščititi pred delovanjem plesni in parazitov z nanosom sredstva BK-Protecta. Kot podlaga se uporablja BK-Lasur Classic. Površine, ki so že pobarvane z lazurnimi premazi je potrebno matirati z brušenjem in dobro odprašiti pred nanosom BK-Lasur Golda.

7. PRIPRAVA IN NANAŠANJE

BK-LasurGold zaradi gostote ga ni treba redčiti, ampak ga je treba zagreti, da bi prišlo do njegovega redčenja. V primeru skladiščenja pri nižjih temperaturah ga je potrebno segreti na sobno temperaturo, da dobimo maso, primerno za nanos. Notranja dela barvati v enem sloju, zunanja pa v dveh slojih. Čas sušenja med slojema 12-24h. Za delo/uporabo optimalna temperatura znaša od 15 °C do 25 °C, relativna vlažnost zraka pa pod 80 %. Ni priporočljivo delati/uporabljati pri temperaturi pod 5 °C. Ne uporabljati na neposredni sončni svetlobi, dežju, močnem vetru in relativni vlažnosti zraka nad 80 %.

8. ČIŠČENJE ALATA

Takoj po uporabi je treba orodje detajlno oprati z nitro razredčilom.

9. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Uporabljati zaščito za kožo in oči. Izdelek hraniti ločeno od virov vžiga in toplotne. Ne uporabljati orodja, ki iskri. Prepovedano je piti, jesti in kaditi pri ravnanju s kemikalijo. Ko z izdelkom ravnate v zaprtih prostorih, morate zagotoviti učinkovito lokalno ventilacijo. Izdelek skladiščiti v originalni embalaži na temperaturi od +5°C do+25°C oddaljeno od vira toplotne in neposrednih sončnih žarkov. Rok uporabe: 36 mesecov

10. OSEBNA ZAŠČITA

Zaščita dihal: Ni potrebna pri dobrem prezračevanju prostorov

Zaščita rok in telesa: Preventivna uporaba zaščitnih rokavic in delovne obleke

Zaščita oči: Preventivna uporaba zaščitnih očal

11. INFORMACIJE O PREDPISIH

V skladu z Uredbo (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakiranju in ozčneavanju nevarnih snovi in zmesi, s katero je zakonodajno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije in označevanja, ta izdelek sodi med nevarne izdelke z oznako: Nevarnost.

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja:1

Različica:3

BK-LasurGold

RZ-TLP-106

Datum: 08.12.2020.



Nevarnost

Vnetljive tekočine, kategorija 3 H226

Nevarnost vstopa v dihalne poti, kategorija 1 H304

Specifična strupenost za ciljani organ-JI, kategorija 3 H336

Specifična strupenost za ciljani organ-VI, kategorija 1 H372

Strupeno za vodne organizme, kronično 2 H411

Stavki o nevarnostih

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico

H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Obvestila o previdnostnih ukrepih

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika P331

Ne izzvati bruhanja.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatno označevanje:

EUH 066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Vsebuje: Ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25 %)**12. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE**

Pri pravilni uporabi niso poznani negativni vplivi na zdravje. Izdelek ne sme dospeti v vodotoke in kanalizacijo.

13. NAČIN ODSTRANJEVANJA

V skladu z lokalnimi/regionalnimi/evropskimi/nacionalnimi predpisi.

14. OPOMBA

Banja Komerc Bekament DOO izvaja kontrolo izdelka v lastnih laboratorijih kot tudi redna preverjanja v certificiranih laboratorijih. Tehnični list je plod naših spoznanj in dosedanjih praktičnih izkušenj in vsem uporabnikom služi kot priporočilo za doseganje najboljših rezultatov. Če so vremenski in drugi pogoji drugačni od tistih v naših navodilih, je treba naša navodila razumeti kot splošne smernice, brez garancije za vgradnjo.

RZ-TLP-106Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Aranđelovac | www.bekament.com

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Izdaja:1

Različica:3

BK-LasurGold**RZ-TLP-106****Datum: 08.12.2020.**

Banja Komerc Bekament DOO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali napačne izbire izdelka kot tudi ne za nekakovostno opravljeno delo, Predpostavlja se, da izvajalec obvlada tehnike vgradnje in uporabe različnih izdelkov.

Zapisano nas v ničemer ne obvezuje.

Ta dokument nadomešča vse predhodne verzije, ki začenši z navedenim datumom izdelave štejejo za neveljavne.

Datum izdelave: 08.02.2017.

Datum prejšnje različice: različica 1.2: 16.1.0.2018.

Spremenjena poglavja: 4