

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:1
BK-Fas Shine	RZ-TLP-162	Datum: 01.12.2021.
Izradio/la: Ozren Bižić	Odobrio/la: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-Fas Shine

Podaci o proizvođaču: Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
34304 Banja
Arandjelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
e-mail: komercijala@bekament.com

Kontakt za izradu TLP: e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK Fas Shine je transparentni, dekorativni premaz sa svetlucavim česticama koje daju efekat metalnog sjaja. Preporučuje se za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Premaz je vodoodbojan i otporan na vremenske uslove.

Svrstava se u ekološke proizvode koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu.

3. SASTAV

Hemijski sastav: polimerno vezivo (stiren akrilat), aditivi, čestice sa metalnim efektom, voda.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1050
Viskozitet, mPas (EN ISO 2555)	13000 - 15000
Potrošnja, ml/m²	100-150
Pakovanje, l	15

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: bela viskozna tečnost sa vidljivim česticama sa metalnim efektom

pH vrednost (EN ISO 787-9): 7 - 8

Sadržaj suve supstance (EN ISO 3251), %: 25

VOC* sadržaj, g/l: <110 (maksimalna dozvoljena vrednost A (I) 200g/l)

* VOC: Volatile Organic Compound – Isparljiva organska supstanca

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:1
BK-Fas Shine	RZ-TLP-162	Datum: 01.12.2021.
Izradio/la: Ozren Bižić	Odobrio/la: Vesna Jovanović	

6. PODLOGA

Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja prethodno impregnirana BK Ultra Prime podlogom. Odgovarajuće podloge su sve površine na mineralnoj i organskoj osnovi na kojima se želi postići željeni efekat. U slučaju nanošenja na visoko upojne površine (npr. mineralni malteri) potrebno je izvršiti prethodno impregniranje površine BK-Penetrat-om u cilju smanjenja i ujednačavanja upojnosti.

7. PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre upotrebe masu u kanti promešati mikserom malom brzinom. BK Fas Shine je spreman za upotrebu. Po potrebi dodati 100-150 ml vode. Nanosi se valjkom ili raspršivačem-kompresorom (pištolj za boju sa mlaznicom 4mm) pri pritisku 2-4 bara. Kod nanosa valjkom, premaz nanositi u više pravaca da bi se čestice sa metalnim efektom ravnomerno rasporedile. Prilikom nanosa kompresorom obratiti pažnju na ravnomernu brzinu pokreta i ujednačenu udaljenost od površine. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 °C do +30 °C. Premaz je suv na dodir nakon 8-10 h zavisno od uslova na mestu ugradnje. Potpuni efekat premaza se postiže na osunčanim površinama. Visoka vlažnost i niske temperature mogu dovesti do dužeg sušenja i promene u izgledu premaza.

8. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrсле ostatke mehanički ukloniti.

9. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na temperaturama od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok upotrebe: 18 meseci.

10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetranju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

11. INFORMACIJE O PROPISIMA

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:1
BK-Fas Shine	RZ-TLP-162	Datum: 01.12.2021.
Izradio/la: Ozren Bižić	Odobrio/la: Vesna Jovanović	

12. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

13. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

14. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

15. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda. Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Datum izrade: 27.10.2020.

Prethodna verzija: 1.0 - 27.10.2020.

Izmenjena poglavlja: 1, 7.