

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Izdanje:2

Verzija: 0

**BK-StirolFix Base**

RZ-TLP-009-04

Datum: 09.08.2023.

Izradio: Marija Jovanović

Odobrio: Vesna Jovanović

## 1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

**Trgovački naziv proizvoda:** BK-StirolFix Base**Podaci o proizvođaču:**

Banja Komerc Bekament DOO  
Kralja Petra Prvog 132  
Aranđelovac  
tel. 034-6777-500  
fax. 034-6777-505

**Kontakt za izradu TLP:**e-mail: [laboratorija@bekament.com](mailto:laboratorija@bekament.com)

## 2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-StirolFix Base je polimer-cementni lepak namenjen isključivo za lepljenje ploča od stiropora (EPS ploče), na različite mineralne podlove. Proizvod nije namenjen za utapanje armaturne mrežice niti za izravnavanje celokupne fasadne površine. Proizvod se koristi kao komponenta za lepljenje EPS ploča u okviru Bekatherm Standard termoizolacionog sistema.

## 3. SASTAV

**Hemski sastav:** Sivi portland cement, polimerno vezivo, aditivi i mineralni filer.**Opasni sastojci:** U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, komponenta sistema sivi portland cement predstavlja opasan sastojak te se proizvod razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.

## 4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nasipna masa, g/dm <sup>3</sup>	1100-1300
Gustina očvrslog maltera, g/dm <sup>3</sup> (EN 1015-10)	1400-1600
Prionljivost na podlogu: ▲ od betona, kPa (ETAG-004) ▲ EPS, kPa (ETAG-004)	≥ 250 (zahtev prema ETAG-004) ≥ 80 (zahtev prema ETAG 004)
Kapilarna vodoupojnost-c, kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> (EN 1015-18)	≤ 0,2 klasa W <sub>c</sub> 2 prema EN 998-1
Toplotna provodljivost-λ <sub>10°C dry</sub> , W/m.K (EN 1745)	0,47

**TEHNIČKI LIST PROIZVODA**

Izdanje:2

Verzija: 0

**BK-StiroFix Base**

RZ-TLP-009-04

Datum: 09.08.2023.

**Izradio:** Marija Jovanović**Odobrio:** Vesna Jovanović
**Table A.12)**

<b>Pritisna čvrstoća nakon 28 d, MPa (EN 1015-11)</b>	$\geq 10$ klasa CS IV prema EN 998-1
<b>Koeficijent difuznog otpora-<math>\mu</math> (EN 1015-19)</b>	$\leq 30$
<b>Okvirna potrošnja<sup>*)</sup>, kg/m<sup>2</sup></b>	~5-6 za lepljenje
<b>Pakovanje, kg</b>	25;

<sup>\*)</sup>u zavisnosti od kvaliteta podloge, vrste termoizolacionog materijala koji se koristi i sl.
**5. OSTALE KARAKTERISTIKE**
**Izgled:** Sivi prah**pH vrednost vlažnog lepka:** 11-13
**6. PODLOGA**

Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine od cementno-krečnih maltera (stare najmanje mesec dana), betonske površine (stare najmanje mesec dana), zid od opeke, gas-betona i sl. Popunjavanje većih praznina i izravnavanje u većim debljinama izvršiti malterom BK-Mal 220, a ne lepkom (odstupanje fasadne površine od vertikalne ravni max.  $\pm 1$  cm/4 m). Debeloslojni nanosi lepka dovode do pucanja i pomeranja EPS ploča, koje se manifestuje u vidu pukotina na završnom sloju termoizolacionog sistema. Glatke slabo upojne betone, sa ostacima nečistoća od oplate, neophodno je očistiti pod mlazom vruće vode, a zatim izvršiti grundiranje sa BK-Beton Kontakt-om dan pre lepljenja EPS ploča. Na nove zidove od opeke nije neophodno nanositi temeljni premaz. U slučaju lepljenja ploča na zidove od gas-betona preporučuje se premazivanje BK-Nivelator-om prema uputstvu za upotrebu.

**7. PRIPREMA I NANOŠENJE**

Priprema se vrši laganim dodavanjem praha u oko 26-28% vode (6,5-7 l vode za 25 kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odleži oko 10 minuta, pa ponovo promešati da se dobije lepak primerene gustine, bez grudvica.

Pre početka lepljenja ploča postavlja se početna aluminijumska lajsna na koju se nanosi određena količina lepka kako bi se ostvarilo zaptivanje sa donje strane a zatim se na nju postavlja prvi red EPS ploča.

Pripremljeni lepak za lepljenje se nanosi po celokupnom obodu EPS ploče uz dodatak tri tačke nanosa na sredini, prečnika oko 10 cm tzv. pogača lepka. Trake po obodu ploče treba nanositi u širini od min. 5 cm i debljini od 1.5-2.0 cm. Drugi red EPS ploča se postavlja sa pomakom od najmanje 30 cm u odnosu na početak ploča iz prvog reda, tzv. pravilo smicanja (ovo pravilo se poštuje i pri lepljenju svih narednih redova). Pravilo

**TEHNIČKI LIST PROIZVODA**

Izdanje:2

Verzija: 0

**BK-StirolFix Base**

RZ-TLP-009-04

Datum: 09.08.2023.

**Izradio:** Marija Jovanović**Odobrio:** Vesna Jovanović

zupčastog spoja je neophodno ispoštovati na uglovima objekta (unakrsno lepljenje ploča) uz prepust ploče na uglovima od min. 5 cm, preko spoljne površine EPS ploče sa susedne strane. Ploče lepiti tesno jednu uz drugu tako da lepak ne dospeva na kontaktne površine između dve EPS ploče. Eventualne pukotine zapuniti komadićima EPS ploče ili BK-Pur Eps Kleber penom, a ne lepkom.

Lepljenje EPS ploča oko otvora zahteva posebnu pažnju. Neophodno je izvršiti ukrajanje EPS ploča kako bi se izbeglo poklapanje linija otvora sa linijama ploča.

Vreme sušenja lepka pri normalnim uslovima ( $T=+23-25^{\circ}\text{C}$ , 50-60% r.v.v.) iznosi 48 h nakon čega se može pristupiti tiplovanju, odsecanju viška ploča na uglovima objekta i brušenju eventualnih neravnina, ručno odgovarajućim alatom ili mašinski pomoći žirafe. Tiplovanje je obavezno u slučaju lepljenja EPS ploča BK-StirolFix Base lepkom i izvodi se u cilju dodatnog učvršćavanja ploča. Tiplovanje se izvodi na mestima čvorišta i na sredini ploče (optimalno 6-10 tiplova/ $\text{m}^2$  zavisno od spratnosti objekta, izloženosti vetrui sl.). Tiplovanje treba izvesti kroz sloj lepka i tako da glava tipla bude u ravni EPS ploče.

Nakon min. 48 h od lepljenja EPS ploča, pri normalnim uslovima, može se pristupiti utiskivanju mrežice na celokupnoj fasadnoj površini. BK-StirolFix Base lepak nije namenjen za utapanje armaturne mrežice niti za izravnavanje celokupne fasadne površine. U slučaju da se BK-StirolFix Base koristi za ovu namenu postoji velika verovatnoća pojave tankih pukotina na fasadnoj površini tokom vremena.

U svim fazama rada potrebno je vršiti proveru ravnine zida letvom dužine 2-3 m.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+30^{\circ}\text{C}$ . Ne raditi po direktnom suncu, vetrui, magli i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka.

**8. ČIŠĆENJE ALATA**

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrsle ostatke mehanički ukloniti.

**9. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

Materijal prenositi u zatvorenim vrećama. Pri radu osigurati dobro provetrvanje ako se koristi u zatvorenim prostorijama. Pri radu s mokrim lepkom zaštititi oči i kožu zbog alkalne reakcije. Čuvati van domaćaja dece.

Materijal skladištitи u suvim prostorijama na paletama, zaštićeno od vlage.

Rok upotrebe: 12 meseci.

**10. LIČNA ZAŠTITA**

Zaštita disajnih puteva: U slučaju jakog prašenja koristiti zaštitnu masku.

Zaštita ruku i tela: Koristiti zaštitne rukavice. Nakon svakog prekida rada oprati ruke vodom. Koristiti radno odelo sa dugim rukavicima i nogavicama.

Zaštita očiju: Koristiti zaštitne naočare u cilju zaštite od prašine i mokrog lepka.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Izdanje:2

Verzija: 0

**BK-StiroFix Base**

RZ-TLP-009-04

Datum: 09.08.2023.

**Izradio:** Marija Jovanović**Odobrio:** Vesna Jovanović

## 11. INFORMACIJE O PROPISIMA

U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, komponenta sistema sivi portland cement predstavlja opasan sastojak te se proizvod razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.



Opasnost

Iritacija kože, kategorija 2: H315

Senzibilizacija kože, kategorija 1: H317

Teško oštećenje oka, kategorija 1: H318

Specifična toksičnost za ciljani organ – jednokratna izloženost, iritacija respiratornih organa, kategorija 3: H335

**H-oznake:**

H315 Izaziva iritaciju kože.

H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka.

H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.

**P-oznake:**

P280 Nositи заштитне рукајице/заштитну одећу/заштита за очи/заштиту за лице.

P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta sapuna i vode.

P333+P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/ posmatranje.

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna соčива, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P304+P340 AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u pložaj koji olakšava disanje.

## 12. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u vodotokove zbog alkalne reakcije.

## 13. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

**TEHNIČKI LIST PROIZVODA**

Izdanje:2

Verzija: 0

**BK-StiroFix Base****RZ-TLP-009-04****Datum: 09.08.2023.****Izradio:** Marija Jovanović**Odobrio:** Vesna Jovanović

## 14. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje lepka primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

## 15. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovlađao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda. Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma smatraju nevažećim.

Datum izrade: 09.08.2023.

Prethodna verzija: 1.5 - 27.12.2021.

Izmenjena poglavljia: 1.