



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM – 424/22

Predmet ispitivanja:

Praškasta glet masa

«BK-Gletex Finish»

Naručilac:

«BANJA KOMERC BEKAMENT»d.o.o.,
Arandelovac

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Zahtev broj 41-3251 od 30.03.2022.

Sadržaj:

Ukupno 3 strane

Izveštaj odobrio:


Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Rukovodilac



Liljana Miličić, dipl.hem.

Beograd, 20.05.2022. godine



Podaci o uzorku:

Proizvođač: «BANJA KOMERC BEKAMENT»d.o.o.,
Arandjelovac

Vrsta proizvoda: Praškasta glet masa

Oznaka proizvoda: «BK-Gletex Finish»

Datum i mesto uzimanja uzorka: - , -

Datum prijema uzorka na ispitivanje: 07.04.2022.

Datum početka ispitivanja: 07.04.2022.

Datum završetka ispitivanja: 20.05.2022.

Mesto i datum izdavanja izveštaja: Beograd, 20.05.2022. godine

Uzorkovanje izvršio: Predstavnik Naručioca

Metoda uzimanja uzoraka: -

Metode ispitivanja: SRPS EN 1015-3:2008,
SRPS EN 1015-4:2008,
SRPS EN 1015-6:2008,
SRPS EN 1015-9:2008,
SRPS EN 1015-12:2008,
SRPS EN 1015-18:2008,
SRPS EN 1015-19:2008.

Merna i regulaciona oprema:


- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g
- Potresni sto TECHNOTEST, Italija
- Mešalica sa dozatorom TONINDUSTRIE, Nemačka
- Presa TONITECHNIC, Nemačka, opsega sile 1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,
- Digitalni pull-off tester, Controls, Italija, mernog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za ispitivanje materijala.

REZULTATI ISPITIVANJA

1.	Odnos komponenti A :B : H ₂ O	1 : / : 0.40
2.	Konzistencija – Rasprostiranje na potresnom stolu, mm	168
3.	Konzistencija– Aparat sa klipom, mm	32-34
4.	Zapreminska masa sveže mase, kg/m ³	1560
5.	Prionljivost za staklenu površinu, %	100
6.	Vreme ugradljivosti/korekcije, uz povremeno mešanje, min	240
7.	Postojanost zapremine	Post.
8.	Čvrstoća prijanjanja za podlogu od betona, MPa	0.81 „B“
9.	Koeficijent kapilarnog upijanja vlage, kg/m ² h ^{0.5}	1.394
10.	Paropropusnost, koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	12.7

Rukovodilac ispitivanja



Ljiljana Milčić, dipl.hem.

Kraj izveštaja