

INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM – 65/22

Predmet ispitivanja:

Hidroizolacioni premaz

«BK-Hidrostop Base»

Naručilac:

«BANJA KOMERC BEKAMENT» d.o.o.,
Arandjelovac

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Zahtev broj 41-2911 od 22.03.2022.

Sadržaj:

Ukupno 3 strane

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Rukovodilac

Ljiljana Miličić, dipl.hem.



Beograd, 22.03.2022. godine



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Podaci o uzorku:

Proizvođač: «BANJA KOMERC BEKAMENT»d.o.o.,
Arandjelovac

Vrsta proizvoda: Hidroizolacioni premaz

Oznaka proizvoda: «BK-Hidrostop Base»

Datum i mesto uzimanja uzorka: - , -

Datum prijema uzorka na ispitivanje: 25.01.2022.

Datum početka ispitivanja: 25.01.2022.

Datum završetka ispitivanja: 22.03.2022.

Mesto i datum izdavanja izveštaja: Beograd, 22.03.2022. godine

Uzorkovanje izvršio: Predstavnik Naručioca


Metoda uzimanja uzoraka: -

Metode ispitivanja: SRPS EN 1542:2010,

Merna i regulaciona oprema:

- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g
- Potresni sto TECHNOTEST, Italija
- Mešalica sa dozatorom TONINDUSTRIE, Nemačka
- Digitalni pull-off tester, Controls, Italija, mernog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za ispitivanje materijala.



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

REZULTATI ISPITIVANJA

1.	Odnos komponenti A :B : H ₂ O	1 : / : 0,26
2.	Prionljivost za podlogu od betona, početna čvrstoća prijanjanja,MPa	1,00 "B"

"B" kidanje u sloju hidroizolacionog premaza

Rukovodilac ispitivanja


Ljiljana Miličić, dipl.hem.

Kraj izveštaja