



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM – 774/19

Predmet ispitivanja:

Samorazlivajuća masa za podove
«BK Liv-30»

Naručilac:

«BANJA KOMERC BEKAMENT» d.o.o.,
Arandjelovac

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Zahtev broj 41-8782 od 17.06.2019.

Sadržaj:

Ukupno 3 strane

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Rukovodilac


Ljiljana Milić, dipl.hem.

Beograd, 06.08.2019. godine





INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Podaci o uzorku:


Proizvođač:	«BANJA KOMERC BEKAMENT»d.o.o., Arandjelovac
Vrsta proizvoda:	Samorazlivajuća masa za podove
Oznaka proizvoda:	«BK Liv-30»
Datum i mesto uzimanja uzorka:	- , -
Datum prijema uzorka na ispitivanje:	20.06.2019.
Datum početka ispitivanja:	20.06.2019.
Datum završetka ispitivanja:	30.07.2019.
Mesto i datum izdavanja izveštaja:	Beograd, 06.08.2019. godine
Uzorkovanje izvršio:	Predstavnik Naručioca
Metoda uzimanja uzoraka:	-
Metode ispitivanja:	SRPS EN 1015-3:2008, SRPS EN 1015-6:2008, SRPS EN 1015-10:2008, SRPS EN 13892-2:2011, SRPS EN 13892-3:2011.
Merna i regulaciona oprema:	- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g - Potresni sto TECHNOTEST, Italija - Mešalica sa dozatorom TONINDUSTRIE, Nemačka - Presa TONITECHNIC, Nemačka, opsega sile 1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za ispitivanje materijala.

REZULTATI ISPITIVANJA

1.	Odnos komponenti A : B : H ₂ O	1 : / : 0.19
2.	Konzistencija – Rasprostiranje na potresnom stolu, mm	>250
3.	Zapreminska masa sveže mase, kg/m ³	2100
4.	Zapreminska suve mase nakon 28 dana, kg/m ³	1940
5.	Čvrstoća nakon 28 dana, MPa • Savijanje • Pritisak	7,1 32,5
6.	Linearne deformacije, skupljanje usled sušenja, mm/m'	-0,643

Rukovodilac ispitivanja



Ljiljana Miličić, dipl.hem.

Kraj izveštaja