




INSTITUT IMS ad
Centar za veziva i hidroizolacije
LABORATORIJA ZA VEZIVA, HEMIJU I MALTERE



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
PODLOGE ZA IMPREGNACIJU ZIDOVA
« B - PODLOGA »
« BANJAKRIL »

Izv.br.: 1124/2004

Beograd
2004.

11000 Beograd Yugoslavia POB 834
Bulevar vojvode Mišića 43
Tel.(3811) 2651 491 Fax (3811) 36 92 772
INSTITUTE IMS
LAB 04 001 -16

11000 Beograd Poštanski fah 834
Bulevar vojvode Mišića 43
Tel: (3811) 2651 491 Fax (3811) 36 92 772
INSTITUT IMS a.d.
LAB 04 001 - 16



INSTITUT IMS ad
Centar za veziva i hidroizolacije
LABORATORIJA ZA VEZIVA, HEMIJU I MALTERE



Izv.br. 1124/2004
Strana 2/3

1. OPŠTI PODACI

- 1.1. NARUČILAC: "BANJA KOMERC", Arandelovac
1.2. ZAHTEV Br.: Naručilac: 1 od 31.08.2004.
IMS: 4285-13 od 31.08.2004.
1.3. ISPITIVANJE IZVRŠENO U: Laboratorija za veziva, hemiju i
maltere
1.4. DATUM IZDAVANJA IZVEŠTAJA: 25.10.2004.

2. PODACI O UZORKU

- 2.1. PROIZVODJAČ: "BANJA KOMERC", Arandelovac
2.2. VRSTA PROIZVODA: Podloga za impregnaciju zidova
2.3. OZNAKA PROIZVODA: "B-PODLOGA"
2.4. DATUM I MESTO
UZIMANJA UZORKA: -
2.5. DATUM PRIJEMA UZORKA
NA ISPITIVANJE: 31.08.2004.
2.6. UZORKOVANJE IZVRŠIO: Predstavnik Naručioca

3. CILJ ISPITIVANJA:

Ispitivanje fizičko-mehaničkih
karakteristika podloge za
impregnaciju zidova

4. METODE ISPITIVANJA:

JUS U.M8.002;

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, i uz odobrenje Laboratorije za veziva, hemiju i maltere.

11000 Beograd Yugoslavia POB 834
Bulevar vojvode Mišića 43
Tel.(3811) 2651 491 Fax (3811) 36 92 772
INSTITUTE IMS
LAB 04 001 -16

11000 Beograd Poštanski fah 834
Bulevar vojvode Mišića 43
Tel: (3811) 2651 491 Fax (3811) 36 92 772
INSTITUT IMS a.d.
LAB 04 001 - 16

5. REZULTATI ISPITIVANJA

Način pripreme podloge	Prionljivost za podlogu, MPa			
	suvi postupak (a)	mokri postupak (b)	na povišenoj temper. $t = 70^{\circ}\text{C}$ (c)	posle dejstva mraza (d)
ETALON - cementni malter nanet na suhu betonsku podlogu	0.94	1.35	1.03	1.26
Betonska podloga premazana "B-PODLOGOM" i cementni malter nanet na sveže premazanu podlogu	1.03	0.43	0.30	0.49
Betonska podloga premazana "B-PODLOGOM" i cementni malter nanet posle 1 ^h	1.09	1.21	0.45	1.19
Betonska podloga premazana "B-PODLOGOM" i cementni malter nanet posle 24 ^h	1.23	1.39	0.92	1.46

Prionljivost, % od etalona	Priprema podloge		
	sveža podloga %	podloga nakon 1 ^h	podloga nakon 24 ^h
(a)suvi postupak	109.6	116.0	130.8
(b)mokri postupak	31.8	89.6	103.0
(c)na povišenoj temperaturi $t = 70^{\circ}\text{C}$	29.1	43.7	89.3
(d)posle dejstva mraza	38.9	94.4	115.9

Rukovodilac ispitivanja

Dejana Milinković
Dejana Milinković, dipl.hem.



Tehnički rukovodilac Laboratorije

Ljiljana Miličić
Ljiljana Miličić, dipl.hem.

AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE JUS ISO/IEC 17025 na osnovu Rešenja JUAT-a br. 01-037.

11000 Beograd Yugoslavia POB 834 Bulevar vojvode Mišića 43 Tel.(3811) 2651 491 Fax (3811) 36 92 772 INSTITUTE IMS LAB 04 001 -16	11000 Beograd Poštanski fah 834 Bulevar vojvode Mišića 43 Tel: (3811) 2651 491 Fax (3811) 36 92 772 INSTITUT IMS a.d. LAB 04 001 - 16
--	---