

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-Delux MATT	RZ-TLP-154	Datum: 13.07.2023.
Izradio: Mirjana Savić	Odobrio: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-Delux MATT

Podaci o proizvođaču: Kralja Petra Prvog 132

34304 Banja, Arandjelovac, Srbija

tel. 034-6777-500

fax 034-6777-505

e-mail:komercijala@bekament.com

Kontakt za izradu TLP: e-mail:laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Delux je vodoperiva, disperziona boja visoke beline izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Posедуje odličnu otpornost na otiranje i izuzetnu pokrivnu moć. Primenljiva je za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidnih i plafonskih površina u stambenim, poslovnim i javnim objektima, kao i tamo gde ima potrebe za povremenim čišćenjem zidnih površina.

Svrstava se u ekološke zidne boje koje nisu štetne po zdravlje ljudi i okolinu, ne sadrži organske rastvarače.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Vodena emulzija polimera, voda, aditivi, pigmenti i mineralni fileri.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1400-1550
Veličina čestica, µm (EN ISO 1524)	< 100
Sjaj, % (EN ISO 2813)	< 5 pri uglu 85° (duboki mat prema EN 13300)
Otpornost na mokro brisanje, µm (EN ISO 11998)	< 5 na 200 ciklusa (klasa 1 prema EN 13300)
Pokrivna moć (EN 6504-3)	klasa 1 kod 12 m ² /l (prema EN 13300)

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-Delux MATT	RZ-TLP-154	Datum: 13.09.2023.

Viskozitet, mPas (EN ISO 2555)	10000-20000
Prionljivost na podlogu, MPa (EN ISO 4624)	≥ 1,0
Okvirna potrošnja, ml/m²	~ 100
Pakovanje, l	1; 2,5; 5; 10;

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Bela ili obojena viskozna tečnost

Miris: Specifičan za polimerno vezivo

pH vrednost (EN ISO 787-9): 8,5-9,5

Sadržaj suve supstance (EN ISO 3251), %: ~70

VOC* sadržaj, g/l: < 1 (maksimalna dozvoljena vrednost A (a) 30 g/l)

Mogućnost nijansiranja u preko 1700 nijansi. Ne garantujemo za potpuno podudaranje prema nijansama ton karata drugih proizvođača, kao ni za potpunu ponovljivost nijansi.

6. PODLOGA

Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine zaglađene kvalitetnim masama za izravnavanje, kao i površine sa dobro prihvaćenim disperzionim bojama. Podlogu je potrebno pre bojenja premazati BK-Podlogom. Vreme sušenja podloge pre nanošenja boje iznosi min. 12 h.

U slučaju prebojavanja površina zaraženih zidnim plesnima, potrebno je izvršiti dezinfekciju BK-SaniCid-om ili BK-SaniCid Express-om. U slučaju bojenja površina prebojenih uljanim bojama, lakovima i sl. neophodno je izvršiti kompletno uklanjanje postojećih premaza.

7. PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre upotrebe potrebno je promešati masu i izvršiti homogenizaciju materijala iz različitih šarži i/ili pakovanja a zatim po potrebi razrediti vodom. Preporuka je razređenje od 5 do 10 %. Boja se nanosi valjkom sa oblogom od prirodnog ili sintetičkog vlakna a najčešće od poliamida ili mikrofibera, pri čemu dužina vlakna treba da iznosi 12 do 18mm. Po potrebi se može nanositi molerskom četkom primerenom za nanos boja na bazi vodenih disperzija. Ako se nanosi mašinski preporučuje se upotreba dizni promera 0,015", širina nanosa zavisi od tipa i snage mašine za mašinsko nanošenje.

Pri nanošenju boje na zidne površine prvo obojiti manje dostupne površine (špaletne, uglovi, čoškovi, žljebovi) odgovarajućom molerskom četkom ili manjim molerskim valjkom. Nakon toga pristupiti bojenju celokupne zidne površine bez prekida od jedne do druge krajnje ivice kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina,

RZ-TLP-154

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Arandjelovac | www.bekament.com

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-Delux MATT	RZ-TLP-154	Datum: 13.09.2023.

neravnomernog sušenja i sl.

Usled visoke pokrivenosti, pri ponovnom bojenju manje zaprljanih površina najčešće je dovoljan samo jedan nanos. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima ($T=+23-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Naknadne korekcije boje u toku ugradnje (dodatno razređenje, dodavanje pigmenta i sl.) nisu dozvoljene.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Boja je suva na dodir nakon 4-6 h zavisno od uslova, dok se potpuna otpornost filma postiže nakon 3 nedelje.

Prebojene površine su otporne na čišćenje blagim, razblaženim sredstvima za domaćinstvo. Površinske nečistoće se mogu ukloniti laganim pranjem pomoću sunđera potopljenog u rastvor tople vode i nekog univerzalnog kućnog sredstva za čišćenje (deterdžent za veš / sudove). Nije dozvoljeno intenzivno čišćenje i pranje koncentrovanim sredstvima i abrazivnim sunđerima.

8. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrсле ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

9. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na temperaturama od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok upotrebe: 36 meseci.

10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

12. NAČIN ODLAGANJA

RZ-TLP-154

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Arandjelovac | www.bekament.com

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-Delux MATT	RZ-TLP-154	Datum: 13.09.2023.

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

13. OSTALE INFORMACIJE

Ton karta boja izrađena je na papiru, pa se prilikom nanošenja proizvoda na različite površine mogu očekivati manja odstupanja nijansi od ton karte koja ne mogu biti predmet reklamacije. Određena odstupanja nijanse boje u odnosu na odgovarajuću nijansu u ton karti su moguća zbog korišćenja prirodnih mineralnih filera. Neujednačenost nijanse prebojene površine može biti posledica neodgovarajućih uslova prilikom ugradnje, različite upojnosti i hrapavosti podloge. Pojave nepravilnosti na zidu u vidu 'flekavosti' se saniraju prebojavanjem cele površine zida. Prebojavanje samo jednog dela zida se ne preporučuje. Banja Komerc Bekament DOO ne garantuje za potpuno podudaranje nijansi iz različitih šarži, odstupanja u tonu ne mogu biti predmet reklamacije.

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

14. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda. Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Datum izrade: 13.07.2023.

Prethodna verzija: 1.5.- 26.08.2021.

Izmenjena poglavlja: 1 i 4.