

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Edizione: 2

Versione:1

BK-Delux MATT**RZ-TLP-154****Data: 09.07.2025.****Redatto da:** Jelena Tomković**Approvato da:** Vesna Jovanovic**1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA****Nome commerciale del prodotto:** BK-Delux MATT**Dati sul produttore:**

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
34304 Banja, Arandjelovac, Serbia
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
e-mail: komercijala@bekament.com

Contatto per la realizzazione di TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-Delux è una pittura a dispersione lavabile con acqua, ad alto punto di bianco, realizzata a base di un'emulsione acrilica di alta qualità e destinata all'uso interno. Presenta un'ottima resistenza allo strofinamento ed un eccezionale potere coprente. È applicabile per la protezione decorativa delle superfici interne di pareti e soffitti in edifici residenziali, commerciali e pubblici, nonché dove è necessaria una pulizia periodica delle superfici murali.

È classificata come la pittura murale ecologica, non dannosa per la salute dell'uomo e per l'ambiente, non contiene solventi organici.

3. COMPOSIZIONE

Composizione chimica: Emulsione acquosa polimerica, acqua, additivi, pigmenti e riempitivi minerali.

Sostanze pericolose: In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto non è classificato come prodotto pericoloso.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità, g/dm ³ (EN ISO 2811-1)	1400-1550
Dimensione di particelle, µm (EN ISO 1524)	< 100

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-Delux MATT	RZ-TLP-154	Data: 13.09.2023

Lucentezza, % (EN ISO 2813)	< 5 all'angolo di 85° (opaco profondo secondo 13300)
Resistenza a strofinamento umido, µm (EN ISO 11998)	< 5 a 200 cicli (classe 1 secondo EN 13300)
Potere coprente (EN 6504-3)	classe 1 da 12 m²/l (secondo EN 13300)
Adesione alla base, MPa (EN ISO 4624)	≥ 1,0
Consumo approssimativo, ml/m²	~ 100
Confezione, l	1; 2,5; 5; 10;

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Aspetto: Liquido bianco o colorato

Odore: Specifico per il legante polimerico

Valore pH (EN ISO 787-9): 8,5-9,5

Contenuto di sostanza secca (EN ISO 3251), %: ~70

VOC* contenuto, g/l: < 1 (valore massimo consentito A (a) 30 g/l)

Possibilità di colorazione in oltre 1700 tonalità. Non garantiamo una completa corrispondenza delle tonalità delle cartelle colori di altri produttori, né una completa riproducibilità delle tonalità.

6. BASE

La superficie su cui viene applicata la pittura deve essere solida, pulita ed asciutta, priva di parti debolmente aderenti, macchie di grasso, ecc. Le basi idonee sono tutte le superfici levigate con composti livellanti di qualità, nonché le superfici con pitture a dispersione ben aderenti. Prima della verniciatura la base deve essere rivestita con BK-Podloga. Il tempo di asciugatura della base prima dell'applicazione della pittura è min. 12 ore

Nel caso di riverniciatura di superfici infette da muffe murali è necessario effettuare la disinfezione con BK-SaniCid o BK-SaniCid Express. Nel caso di verniciatura di superfici riverniciate con colori ad olio, vernici, ecc. è necessario effettuare la rimozione completa dei rivestimenti esistenti.

7. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima dell'uso è necessario miscelare la massa ed omogeneizzare i materiali provenienti da lotti e/o confezioni diversi e poi diluire con acqua se necessario. Si consiglia una diluizione dal 5 al 10%. La pittura viene applicata con un rullo con rivestimento in fibra naturale o sintetica e molto spesso in poliammide o microfibra, per cui la lunghezza della fibra dovrebbe essere compresa tra 12 e 18 mm. Se necessario può essere applicato con

RZ-TLP-154

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Arandelovac | www.bekament.com

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Izdanje:2

Verzija:0

BK-Delux MATT**RZ-TLP-154****Data: 13.09.2023**

pennello da pittore adatto all'applicazione di pitture a base di dispersioni acquose. Se applicata a macchina si consiglia di utilizzare un ugello di diametro 0,015", l'ampiezza dell'applicazione dipende dal tipo e dalla potenza della macchina per l'applicazione meccanica.

Durante l'applicazione della pittura sulle superfici delle pareti, prima pitturare le superfici meno accessibili (listelli, angoli, angoli, scanalature) con un pennello da pittore adatto o un rullo da pittore più piccolo. Poi, iniziare a pitturare tutta la superficie della parete senza interruzioni da un bordo all'altro, per evitare irregolarità causate da superfici di giunzione, asciugatura non uniforme, ecc.

A causa di un'elevata copertura, durante una nuova colorazione delle superfici meno sporche, di solito è sufficiente una sola applicazione. L'applicazione del secondo strato avviene dopo una completa asciugatura del primo strato, che in condizioni normali ($T=+23-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, umidità relativa dell'aria=50-60%) richiede 4-6 ore. Durante la posa non sono consentite le successive correzioni del colore (ulteriore diluizione, aggiunta di pigmento, ecc.).

Durante la posa la temperatura dell'aria e della base dovrebbe essere compresa tra $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$. La pittura è asciutta al tatto dopo 4-6 ore a seconda delle condizioni, mentre una completa resistenza del film si raggiunge dopo 3 settimane.

Le superfici ridipinte sono resistenti alla pulizia con prodotti domestici delicati e diluiti. Le impurità superficiali possono essere rimosse lavandole delicatamente con una spugna immersa in una soluzione di acqua tiepida e di un detergente domestico universale (detersivo per bucato/piatti). Non è consentita la pulizia intensiva e il lavaggio con agenti concentrati e spugne abrasive.

8. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensile non viene lavato subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti. La rimozione può essere facilitata con l'immersione dell'utensile in acqua per diverse ore.

9. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Se utilizzato correttamente, non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare ad una temperatura compresa tra $+5^{\circ}\text{C}$ e $+25^{\circ}\text{C}$, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo.

Data di scadenza: 36 mesi.

10. PROTEZIONE PERSONALE

Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria se i locali sono ben ventilati.

Protezione delle mani e del corpo: In caso di contatto ripetuto con la pelle si consiglia l'uso preventivo di guanti protettivi. Usare gli abiti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Protezione degli occhi: Usare gli occhiali protettivi come precauzione.

RZ-TLP-154

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Arandelovac | www.bekament.com

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-Delux MATT	RZ-TLP-154	Data: 13.09.2023

11. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti gli effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

12. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali..

13. ALTRE INFORMAZIONI

La cartella colori è realizzata su carta e durante l'applicazione del prodotto su superfici diverse si possono prevedere piccole deviazioni di tonalità rispetto alla cartella colori che non possono essere oggetto di reclami. A causa dell'utilizzo di riempitivi minerali naturali sono possibili alcune deviazioni della tonalità rispetto alla tonalità corrispondente nella cartella colori. La tonalità non uniforme della superficie verniciata può essere conseguenza di condizioni di posa inadeguate, diversa assorbenza e rugosità del supporto. La comparsa di irregolarità sulla parete sotto forma di "macchie" vengono risanate con la riverniciatura dell'intera superficie della parete. Non si raccomanda la riverniciatura di solo una parte della parete.

Banja Komerc Bekament DOO non garantisce una completa corrispondenza delle tonalità di lotti diversi, le deviazioni di tono non possono essere oggetto di reclami.

Se l'esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva qualche difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

14. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché test regolari in laboratori certificati indipendenti. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche che dovrebbe servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni meteorologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonché per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:0
BK-Delux MATT	RZ-TLP-154	Data: 13.09.2023

Data di redazione: 09.07.2025.

Versione precedente: 2.0 – 13.07.2023.

Capitoli modificati: 4 e 7.