

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Edizione: 1	Versione: 2
BK-Rustic	RZ-TLP-157	Data: 09.08.2023
Redatto da: Marija Jovanovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

Nome commerciale del prodotto: BK-Rustic

Dati sul produttore:

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
Arandjelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505

Contatto per la realizzazione di TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-Rustic è una idropittura lavabile con acqua, destinata alla decorazione di superfici interne, la cui applicazione ottiene un aspetto gradevole alle pareti riverniciate. È adatto ad ambienti moderni che richiedono eleganza, sia per locali pubblici che per abitazioni private. BK-Rustic è lavabile dopo tre settimane dall'applicazione, ha una buona permeabilità al vapore ed è infiammabile. Non contiene solventi e pigmenti contenenti piombo e cromo.

3. COMPOSIZIONE

Composizione chimica: Pigmenti organici e inorganici, emulsione acrilica e additivi.

Sostanze pericolose: In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto non è classificato come prodotto pericoloso.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità, g/cm³ (EN ISO 2811-1)	1000-1100
Viscosità, mPas (EN ISO 2555)	30000-40000
Consumo, m²/l	~5
Confezione, l	2,5

5. ALTRE CARATTERISTICHE

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Edizione: 1	Versione: 2
BK-Rustic	RZ-TLP-157	Data: 09.08.2023
Redatto da: Marija Jovanovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

Aspetto : Massa pastosa

Odore: Specifico per il legante polimerico

Valore pH (EN ISO 787-9): 6,5-7,5

VOC* sadržaj, g/l: < 10 (valore massimo consentito A (I) 200 g/l)

***VOC:** Volatile Organic Compound – Sostanza organica volatile;

Possibilità di colorazione secondo la cartella colori Bekament Rustic. Data la grande influenza della tecnica di applicazione utilizzata sull'aspetto finale della vernice, sono possibili alcune deviazioni in relazione alla tonalità della carta colori. Non garantiamo una completa riproducibilità delle tonalità.

6. BASE

La superficie su cui viene applicata la massa deve essere compatta, pulita e asciutta, senza parti debolmente aderenti, macchie di grasso, ecc. Le basi idonee sono tutte le superfici livellate con BK-GletEx Universal e BK-GletEx Acryl. Le superfici stuccate dovranno essere rivestite con primer BK-Deco Acryl (tempo di asciugatura min. 6 ore). Dopo la tonalizzazione, la massa viene miscelata lentamente a mano, e in seguito, il prodotto è pronto per l'uso. Il prodotto così preparato deve essere utilizzato entro 15 giorni.

A seconda della tecnica di applicazione, la base può essere colorata in una sola tonalità di C43 o in più tonalità a seconda della cartella colori. Quando si livellano superfici verniciate con colori ad olio, vernici, ecc. è necessario rimuovere completamente i rivestimenti esistenti.

7. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

L'idropittura BK-Rustic è disponibile in due tecniche: BK-Rustic Art Style 1 e BK-Rustic Art Style 2.

- BK-Rustic Art Style 1 si ottiene applicando un fondo che viene colorato nella tonalità desiderata secondo la cartella colori Bekament Rustic, e poi applicata sulla base colorata BK-Deco Acryl C43.
- BK-Rustic Art Style 2 si ottiene applicando un fondo non colorato sul fondo BK-Deco Acryl che viene colorato in tonalità desiderata secondo la cartella colori Bekament Rustic.

Dopo aver aggiunto la tonalità, la massa viene miscelata lentamente a mano e successivamente il prodotto è pronto per l'uso. Il prodotto così preparato deve essere utilizzato entro 15 giorni.

Si applica con il pennello DECOR in uno o, se necessario, in due strati (per una maggiore pienezza), in tutte le direzioni. Quando il materiale applicato inizia ad asciugarsi (20-30 min. dopo l'applicazione), si stira leggermente e si liscia con Hoble inox 20x8 cm. La stiratura può essere eseguita in diagonale o in tutte le direzioni, a seconda dell'effetto desiderato.

Il rivestimento è completamente asciutto dopo 24 ore.

La temperatura dell'aria e del supporto durante l'installazione dovrebbe essere compresa tra +8 °C e +30 °C. La vernice è asciutta al tatto dopo 6-8 ore a seconda delle condizioni, mentre la completa resistenza del film si raggiunge dopo 3 settimane.

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Edizione: 1

Versione: 2

BK-Rustic**RZ-TLP-157****Data: 09.08.2023****Redatto da:** Marija Jovanovic**Approvato da:** Vesna Jovanovic**8. PULIZIA DI UTENSILI**

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensili non vengono lavati subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti. La rimozione può essere facilitata immergendo l'attrezzo in acqua per alcune ore.

9. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Con una corretta applicazione, non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

La temperatura di applicazione: da +5°C fino a+25°C, al riparo dalla luce solare e dal gelo.

Data di scadenza: 24 mesi.

10. PROTEZIONE PERSONALE

Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria se i locali sono ben ventilati..

Protezione delle mani e del corpo: In caso di contatto ripetuto con la pelle si consiglia l'uso preventivo di guanti protettivi. Usare abiti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni.

Protezione degli occhi: Usare preventivamente occhiali protettivi.

12. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

13. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

14. ALTRE INFORMAZIONI

La cartella colori dei materiali decorativi è realizzata su carta, quindi quando si applicano materiali decorativi su diverse superfici murali, nonché a seconda della tecnica di applicazione, si possono prevedere piccole deviazioni di tonalità dalla cartella colori che non possono essere oggetto di reclami.

È preferibile ordinare la quantità totale di vernice per un edificio alla volta. Banja Komerc Bekament DOO non garantisce la completa corrispondenza delle tonalità di lotti diversi, le deviazioni di tono non possono essere oggetto di reclami.

Se l'esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva un difetto estetico o

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Edizione: 1	Versione: 2
BK-Rustic	RZ-TLP-157	Data: 09.08.2023
Redatto da: Marija Jovanovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

15. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché i test regolari in laboratori certificati. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche che dovrebbe servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni meteorologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonché per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Data di redazione: 09.08.2023

Versione precedente: 1.1.- 24.12.2021

Capitoli modificati: 1.