

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:1
BK-Sunset	RZ-TLP-055	Datum: 27.12.2021.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-Sunset

Podaci o proizvođaču:

Banja Komerc Bekament DOO

Kralja Petra Prvog 132

Arandjelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

Kontakt za izradu TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Sunset je specijalna, vodoperiva, akrilna boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina čijim nanošenjem se dobija atraktivan izgled prebojenih zidova.

BK-Sunset je dostupan u tri varijante: zlato, srebro i S10. BK-Sunset Srebro se koristi kao baze za toniranje prema odgovarajućoj ton karti.

Svrstava se u ekološke proizvode koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Polimerna emulzija, specijalni pigmenati, aditivi i mineralni filer.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1200-1300
Viskozitet, mPas (EN ISO 2555)	20000-25000
Potrošnja, ml/m²	100-130
Pakovanje, l	1; 3

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Srebrna, zlatna ili obojena viskozna tečnost

Miris: Specifičan za polimerno vezivo

pH vrednost (EN ISO 787-9): 8-10

Sadržaj suve supstance (EN ISO 3251), %: ~ 40

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:1
BK-Sunset	RZ-TLP-055	Datum: 27.12.2021.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

VOC* sadržaj, g/l: < 20 (maksimalna dozvoljena vrednost A (I) 200 g/l)

*VOC: Volatile Organic Compound - Isparljiva organska supstanca;

Mogućnost nijansiranja prema Bekament Sunset katalogu u 209 nijansi. S obzirom na veliki uticaj korišćene tehnike nanosa na finalni izgled boje, moguća su određena odstupanja u odnosu na nijansu u ton karati. Ne garantujemo za potpunu ponovljivost nijansi.

6. PODLOGA

Podloga na koju se masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnete BK-GletEx Universal-om i BK-GletEx Acryl-om, kao i gips-kartonske ploče, nemalterisani betoni, različiti fini malteri ili vlaknasto-cementne površine. Pre nanošenja dekorativne tehnike, površine treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). Može se nanositi i na površine prebojene BK-Pol Gold-om i BK-Pol Crystal-om.

Prilikom izravnavanja površina prebojenih uljanim bojama, lakovima i sl. neophodno je izvršiti kompletno uklanjanje postojećih premaza.

7. PRIPREMA I NANOŠENJE

BK-Sunset boja je pripremljena za nanošenje i nije je potrebno podešavati vodom. Naknadno dodavanje vode tokom rada nije dozvoljeno jer može dovesti do neujednačenog finalnog izgleda.

BK-Sunset se nanosi širokom farbarskom četkom najčešće u jednom, a u zavisnosti od željenog efekta moguće je i nanošenje u dva sloja. Struktura se dobija različitim tehnikama zavisno od željenog efekta što najčešće predstavlja i završni korak jer primenom četke na zidu ostaju zanimljive šare. Ukoliko je potrebno, nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 °C, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva oko 4-6 h i zavisi od debljine nanosa. Po želji finalna obrada se površine se može izvršiti i pomoću plastične lepeze. Nanošenje boje se vrši bez prekida na kontinualnim površinama.

Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala iz različitih šarži i/ili pakovanja kako bi se izbegla neujednačenost nijanse.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +8 °C do +30 °C. Boja je suva na dodir nakon 6-8 h zavisno od uslova, dok se potpuna otpornost filma postiže nakon 3 nedelje.

8. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrsle ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

9. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:1
BK-Sunset	RZ-TLP-055	Datum: 27.12.2021.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na temperaturama od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok upotrebe: 12 meseci.

10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

12. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

13. OSTALE INFORMACIJE

Ton karta dekorativnih materijala je izrađena na papiru pa se prilikom nanošenja dekorativnih materijala na različite zidne površine, kao i u zavisnosti od tehnike nanošenja, mogu očekivati manja odstupanja nijansi od ton karte koja ne mogu biti predmet reklamacije.

Ukupnu količinu boje za jedan objekat potrebno je naručiti odjednom. Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala iz različitih šarži i/ili pakovanja kako bi se izbegla neujednačenost nijanse. Banja Komerc Bekament DOO ne garantuje za potpuno podudaranje nijansi iz različitih šarži, odstupanja u tonu ne mogu biti predmet reklamacije.

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

15. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:1
BK-Sunset	RZ-TLP-055	Datum: 27.12.2021.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Datum izrade: 27.12.2021.

Prethodna verzija: Verzija 2.0 – 05.11.2020.

Izmenjena poglavlja: 1.