

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Edizione:1	Versione:5
BK-Velatura	RZ-TLP-075	Data: 27.12.2021
Redatto da: Marija Jovanovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

Il nome commerciale del prodotto: BK-Velatura

Dati sul produttore:

Banja Komerc Bekament DOO

Kralja Petra Prvog 132

Arandjelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

Contatto per realizzazione di TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-Velatura è un rivestimento acrilico trasparente, lavabile con acqua, con additivi siliconici, destinato all'ottenimento di particolari effetti in diverse tecniche decorative. Si raccomanda per uso interno ed esterno. A BK-Velatura viene colorata secondo le tonalità del catalogo BK Velatura, nonchè con i coloranti BK-Color nel caso di applicazione interna. Sono disponibili 40 tonalità che possono essere utilizzate indipendentemente e in combinazione con altri materiali decorativi. Non è possibile applicare le tonalità V36 e V32 all'esterno.

È classificato come prodotto ecologico che non è dannoso per la salute umana e l'ambiente.

3. COMPOSIZIONE

Composizione chimica: Emulsione acquosa di polimeri, acqua e additivi.

Sostanze pericolose: In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto non è classificato come prodotto pericoloso.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	~1000
Viscosità, mPas (EN ISO 2555)	5000-9000
Consumo, ml/m²	50-100
Confezione, l	1

5. ALTRE CARATTERISTICHE

Aspetto: Liquido viscoso bianco o colorato

Odore: Specifico per il legante polimerico

Valore pH (EN ISO 787-9): 7-9

Contenuto di sostanza secca (EN ISO 3251), %: ~25

VOC* contenuto, g/l: < 110 (valore massimo consentito A (I) 200 g/l)

*VOC: Volatile Organic Compound- Sostanza organica volatile;

La possibilità di colorazione in 40 tonalità secondo il catalogo Bekament Velatura. Non garantiamo una completa riproducibilità delle tonalità. Le tonalità possono essere mescolate tra loro in un rapporto arbitrario.

6. BASE

La superficie su cui viene applicata la vernice deve essere solida, pulita ed asciutta, priva di parti debolmente aderenti, macchie di grasso, ecc. Le basi idonee sono tutte le superfici a base minerale e organica sulle quali si desidera ottenere un effetto particolare. Nel caso di applicazione su superfici molto assorbenti (es. malte minerali tipo BK-Travertino), è necessario preimpregnare la superficie con BK-Penetrat in modo da ridurre e uniformare l'assorbenza e facilitare così la lavorazione in fase di applicazione di BK-Velatura. BK-Penetrat deve essere applicato secondo le istruzioni.

7. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

BK-Velatura è un rivestimento già pronto per l'applicazione e non è necessario di aggiustarlo con acqua. Non è consentita l'aggiunta successiva di acqua durante il lavoro, in quanto potrebbe portare ad un aspetto finale non uniforme. Mescolare delicatamente la massa prima dell'uso. Il materiale si applica gradualmente con pennello a pelo lungo, rullo o spugna su superfici più piccole di 1-2 m². Quando il materiale è ancora pastoso, rimuovere l'eccesso di BK-Velatura con una spugna o una spatola di plastica dura, a seconda della tecnica decorativa utilizzata. Se lo si desidera, è possibile combinare diverse tonalità di BK-Velatura. Il tempo di asciugatura tra uno strato e l'altro di BK-Velatura è di 4-6 ore.

La temperatura dell'aria e della base durante la posa dovrebbe essere compresa tra +5 °C e +30 °C. La vernice è asciutta al tatto dopo 6-8 ore a seconda delle condizioni, mentre la completa resistenza del film si raggiunge dopo 3 settimane.

8. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensile non viene lavato subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti.

La rimozione può essere facilitata con l'immersione dell'utensile in acqua per diverse ore.

9. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Con una corretta applicazione, non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

La temperatura di applicazione: da +5°C fino a +25°C, al riparo dalla luce solare e dal gelo.

Data di scadenza: 18 mesi.

10. PROTEZIONE PERSONALE

Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria se i locali sono ben ventilati.

Protezione delle mani e del corpo: In caso di contatto ripetuto con la pelle si consiglia l'uso preventivo di guanti protettivi. Usare gli indumenti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Protezione degli occhi: Usare gli occhiali protettivi come precauzione.

11. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

12. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

13. ALTRE INFORMAZIONI

La cartella colori dei materiali decorativi è realizzata su carta e durante l'applicazione del prodotto su superfici diverse, nonché a seconda della tecnica di applicazione, si possono prevedere piccole deviazioni di tonalità rispetto alla cartella colori, le quali non possono essere oggetto di reclami. La quantità totale del prodotto per un edificio deve essere ordinata in una sola volta. È necessario uniformare i materiali provenienti da lotti e/o confezioni diversi per evitare disuniformità di tonalità. Banja Komerc Bekament DOO non garantisce una completa corrispondenza delle tonalità di lotti diversi, le deviazioni di tono non possono essere oggetto di reclami.

Se l'esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva un difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

15. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché i test regolari in laboratori certificati. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche che dovrebbe servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni meteorologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonché per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla..

Data di redazione: 27.12.2023

Versione precedente: 3- 05.11.2020

Capitoli modificati: 1.