

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Stone Style	RZ-TLP-219	Datum: 24.10.2024.
Izradio: Miljan Miljković	Odobrio: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-Stone Style

Podaci o proizvođaču:

Banja Komerc Bekament DOO

Kralja Petra Prvog 132

Arandelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

Kontakt za izradu TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Stone Style je mineralni dekorativni malter, namenjen za oblaganje unutrašnjih zidnih površina, pri čemu daje vizuelni efekat stene. Karakteriše ga odlična prionljivost za podlogu i izuzetna obradivost.

3.SASTAV

Hemijski sastav: Gips, kreč, mineralni fileri, aditivi.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci I smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, komponenta sistema kreč predstavlja opasan sastojak te se proizvod razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.

4.TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nasipna masa, g/dm³	1200-1400
Gustina očvrslog maltera, g/dm³ (EN 1015-6)	1200-1500
Pritisna čvrstoća, MPa (EN 1015-11)	≥ 2.5
Svojna čvrstoća, MPa (EN 1015-11)	≥ 1.0
Prionljivost na podlogu od betona, MPa (EN 1015-12)	≥ 0.5
Paropropusnost, koeficijent otpora difuziji vodene pare-μ (EN 1015-19)	≤ 15

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Stone Style	RZ-TLP-219	Datum: 24.10.2024.
Izradio: Miljan Miljković	Odobrio: Vesna Jovanović	

Okvirna potrošnja, kg/m²/cm debljine sloja	~11-12
Pakovanje, kg	20

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Beo prah (Nijansa boje može varirati od sivkasto-bele do žuto-bele)
pH vrednost vlažnog maltera: 11-13

6. PODLOGA

Površina na koju se nanosi BK-Stone Style mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, prašine, masnih mrlja i drugih nečistoća koje mogu sprečiti dobro prijanjanje na podlogu. Odgovarajuće podloge su skoro sve mineralne površine – betoni, krečno-cementni i cementni malteri (stari najmanje 28 dana), malteri na gipsnoj i gipsno-krečnoj osnovi, zatim gips-kartonske ploče i sl. Glatke betonske površine na kojima najčešće ima zaostalog ulja od oplata, neophodno je oprati vrućom vodom, a zatim izvršiti njihovo grundiranje sa BK-Beton Kontakt-om u cilju ostvarivanja bolje prionljivosti dekorativnog maltera za podlogu. Priprema gips-kartonskih ploča za aplikaciju BK-Stone Style, takođe, se vrši pomoću BK-Beton Kontakta ili BK-Grund Universal. Pre aplikacije BK-Stone Style na jako upojne ili neravnomerno upojne površine potrebno je naneti BK-Nivelator. Površine obložene građevinskim lepkovima impregniraju se BK-Grund Universal podlogom. Ne preporučuje se nanošenje BK-Stone Style-a na površine obložene glet-masama, kao ni na već prebojene površine. U ovakvim situacijama je prethodno potrebno ostvariti vezu između dekorativnog materijala i nosivih zidnih površina.

7. PRIPREMA I NANOŠENJE

Priprema materijala za rad vrši se mešanjem suvog dekorativnog maltera sa oko 30 % vode (oko 6 l vode za 20 kg praha). BK-Stone Style se nanosi u jednom ili više slojeva metodom “sveže na sveže” na prethodno pripremljenu, suhu podlogu. Ukoliko je željena debljina dekorativnog materijala veća od 15 mm, neophodno je izvršiti armiranje ovog sistema armaturnom mrežicom, koja se tiplovanjem učvršćuje za zid.

Dekoratívni malter se nanosi i obrađuje gletericom, špahtlom, hoblom, molerskim valjkom i drugim alatima za modeliranje i oblikovanje. Nakon izvesnog vremena koje zavisi od uslova i mesta ugradnje, kada malter delimično posuši, vrši se dodatna obrada, modeliranje i finalno zaglađivanje navlaženog ili polusuvog maltera nakon čega se dobija završni izgled sa efektom stene. Optimalna temperatura vazduha i podloge pri ugradnji je između +5 °C i +30 °C. Dekorativni malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja, jer u uslovima visokih temperatura i promaje može doći do površinskih pukotina. Direktno zagrevanje dekorativnog maltera nije dozvoljeno jer se njegovo očvršćavanje mora odvijati

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Stone Style	RZ-TLP-219	Datum: 24.10.2024.
Izradio: Miljan Miljković	Odobrio: Vesna Jovanović	

ravnomerno. Finalni izgled se postiže delimičnim ili potpunim prebojavanjem dekorativnim premazima tipa BK-Velatura, BK-Art Metal, BK-Velatura Exclusive ili disperzivnim bojama. Dodatna površinska zaštita se postiže aplikacijom hidrofobne impregnacije BK-AquaPhobe. Zbog mogućeg odstupanja u nijansi BK-Stone Style, što je prouzrokovano prirodnim sirovinama koje ulaze u sastav proizvoda, neophodna je egalizacija dekorativnog materijala ukoliko nije iz iste šarže. Egalizacija se izvodi tako što se iz vseh pakovanja pomeša dekorativni materijal u suvom stanju.

8. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrсле ostatke mehanički ukloniti.

9. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Materijal prenositi u zatvorenom pakovanju. Pri radu osigurati dobro provetravanje ako se koristi u zatvorenim prostorijama. Pri radu zaštititi oči i kožu zbog alkalne reakcije. Čuvati van domašaja dece.

Materijal skladištiti u suvim prostorijama na paletama, zaštićeno od vlage.

Rok upotrebe: 12 meseci.

10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odela sa dugim rukavima i nogavicama.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare u cilju zaštite od prašine i mokrog maltera.

11. INFORMACIJE O PROPISIMA

U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, komponenta sistema kreć predstavlja opasan sastojak te se proizvod razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.



Opasnost

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Stone Style	RZ-TLP-219	Datum: 24.10.2024.
Izradio: Miljan Miljković	Odobrio: Vesna Jovanović	

Teško oštećenje oka, kategorija 1: H318

H-oznake:

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka.

P-oznake:

P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.

P102 Čuvati van domašaja dece.

P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P310 Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA / lekara/...

P501 Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

12. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

13. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

14. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

15. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Stone Style	RZ-TLP-219	Datum: 24.10.2024.
Izradio: Miljan Miljković	Odobrio: Vesna Jovanović	

Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.
Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma smatraju nevažećim.

Datum izrade: 24.10.2024.

Prethodna verzija: /

Izmenjena poglavlja: /